

## DRYWOOD Poseidon HG

Bevat geen of zeer weinig oplosmiddel  
Watergedragen professionele kwastverf  
Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan Arbo

### PRODUCTOMSCHRIJVING

Toepassing	<p>DRYWOOD Poseidon HG is een watergedragen hoogglanzende voorlak en aflak voor binnen- en buitentoepassing op houten ramen, deuren, kozijnen en overige betimmeringen. Het product is geschikt voor nieuwbouw- en onderhoudsschilderwerk.</p> <p>Zie <a href="http://www.teknosdrywood.nl">www.teknosdrywood.nl</a> voor de toepassing van dit product in een totaal verfsysteem.</p>
------------	--

### TECHNISCHE GEGEVENS

Algemeen	DRYWOOD Poseidon HG is gebaseerd op diverse watergedragen acrylaat- en alkydbindmiddelen en is te gebruiken als hoogglanzende voorlak en als aflak op hout en voorbehandeld metaal (binnen).
Kenmerken	DRYWOOD Poseidon HG heeft een extreem goede vloeï en zeer lange open tijd, is sneldrogend, heeft een goede hechting op voorbehandeld hout en kenmerkt zich door hoge krasvastheid, chemicalieënresistentie, duurzaamheid, duurzame elasticiteit en uitstekend glansbehoud.
Kleuren en verpakkingen	DRYWOOD Poseidon HG is leverbaar in vrijwel alle dekkende kleuren. Kleuren kunnen afwijken en na verloop van tijd veranderen. Het product is leverbaar in 1 en 2,5 liter verpakkingen. In originele, gesloten verpakking en bij vorstvrije opslag is de houdbaarheid tenminste 12 maanden. Na openen de verpakking luchtdicht afsluiten.
Soortelijk gewicht	1.05 - 1.25 kg/L (afhankelijk van de kleur)
Vastestof gehalte	ca. 35 Vol% (afhankelijk van de kleur)
VOS-gehalte	Max 100 g/l EU-Limiet (2004/42/EG annex. II A(d): 130 g/l)
Rendement	ca. 9 m <sup>2</sup> /l bij 35 µm droge laagdikte

### VERWERKING

Algemeen	<p>DRYWOOD Poseidon HG is aan te brengen middels kwasten of rollen op een schone, droge en vetvrije en geschuurde ondergrond. Alle verbindingen dienen dicht te zijn en beglazingskit afwaterend en goed hechtend op de ondergrond te zijn. Kit niet meeschilderen. Bij oude verflagen loszittende delen tot op het gezonde hout verwijderen. Reparaties met Drywood acrylplamuur (binnen) en Drywood 2-K epoxy (buiten). Kaal hout gronden met Poseidon Primer. Niet in de volle zon aanbrengen. Verwerken boven 8 °C en bij max. 70% RV. Droogtijden zijn afhankelijk van de aangebrachte laagdikte, temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en ventilatie. Licht opschuren alvorens een nieuwe laag aan te brengen.</p> <p>Droogtijden bij 20 °C en 30 % R.V. bij 35 µm droge laagdikte (lichte-donkere kleur): stofdroog na 1 uur, kleefvrij na 6-8 uur en overschilderbaar na 16-24 uur. Droogtijden bij 8 °C en 85 % R.V. bij 35 µm droge laagdikte (lichte-donkere kleur): stofdroog na 4 uur, kleefvrij na 16-24 uur en overschilderbaar na 16-48 uur. De eerste 24 uur na aanbrengen de verflaag niet met vocht in contact laten komen.</p> <p>Voor gebruik oproeren en kleur controleren.</p>
Milieu	Naast een geringe milieubelasting is het product geurarm en niet ontvlambaar.
Arbo	Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan Arbo
Reinigen	Gereedschap na gebruik reinigen met geëigende middelen. Verdunnen met water.
Afval	Verfresten laten indrogen en met de verpakking via de geëigende kanalen afvoeren.

### VEILIGHEIDSINFORMATIE

zie het Veiligheidsinformatieblad (VIB)	
PIB nr.	300200NL
Revisiedatum	14 februari 2018

Teknos Drywood B.V. streeft er naar deze productinformatie volledig en up-to-date te houden. Alle relevante gegevens van algemene aard zijn vermeld. Indien verdere gegevens of andere belangrijke informatie ter beschikking komen, wordt het informatieblad vernieuwd (zie datum uitgifte). Teknos Drywood B.V. behoudt zich het recht voor recepturen, verwerkingsvoorschriften e.d. te wijzigen zonder voorafgaand bericht. Schade, cq. gevolgschade door ondeskundig gebruik en schade, cq. gevolgschade door het niet ter goedkeuring van Teknos Drywood B.V. aanbieden van proefvlakken kan niet worden geclaimd.