



HYDRO OIL

coating voor houten vloeren

PRODUCTTYPE	Watergedragen, 1-component coating voor houten vloeren. Glans: mat.
GEBRUIK	HYDRO OIL is geschikt voor aanbrengen met roller en troffel op parket en houten vloeren in openbare ruimtes en woningen. Vormt een met natuurlijke was geolied en zeer duurzaam oppervlak.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vaste stoffen	Ongeveer 28 vol%
Vluchtige organische stoffen (VOS)	EU VOS-grenswaarde (kat A/i): 140 g/l. De VOS van het product: max. 140 g/l.
Praktisch verbruik	Eén laag met roller: 8 - 10 m ² /l Eén laag met stalen troffel: 10 - 12 m ² /l
Dichtheid	ca. 1,0 g/ml
Droogtijd bij +23 °C / 50% RV	
- geschikt voor schuren en overschilderen	na 2 uur na 7 dagen
- geschikt voor gebruik	Het droogproces zal langzamer verlopen in koude en/of vochtige omstandigheden.
Verdunner, schoonmaken	Water. Reinig de materialen direct na gebruik met warm water en RENSA BRUSH-kwastenreiniger.
Afwerking	Mat
Kleuren	Transparant
Verpakkingen (beschikbaarheid verschilt per land)	Transparant: 5 l

VEILIGHEIDSMARKERINGEN Zie veiligheidsinformatieblad.

GEBRUIKSAANWIJZING**Oppervlakvoorbereiding en toepassing**

Het houtoppervlak moet droog, goed geschuurd en vrij van schuurstof en ander vuil zijn.

Onbehandelde en geschuurde oppervlakken:

Vul de gaten met GAP-parketplamuur. Schuur het oppervlak met korrel 120. Verwijder schuurstof. Behandel het oppervlak met één laag HYDRO OIL langs de houtnerf.

Tussenschuren met korrel 120–150. Verwijder schuurstof voordat u het product aanbrengt. Herhaal de behandeling met dunne lagen 1-2 keer. Zorg voor een gelijkmatige absorptie van het product bij beide lagen.

In de fabriek gelakte parketvloeren of eerder gelakte vloeren:

Maak de vloer grondig schoon. Tussenschuren met schuurpapier of schuurnet korrel 100–150. Verwijder het schuurstof met een stofzuiger en werk af met een schone, vochtige, pluivrije doek. Breng één laag aan met een roestvrijstalen troffel en daarna 1-2 lagen met een roller of troffel. Voer in onduidelijke situaties voorafgaand tests uit om een goede hechting op de ondergrond te garanderen. Opmerking! Als de vloer eerder is behandeld met olie, urethaan of alkydlak, moet de vloer voor het lakken tot op het blanke hout worden geschuurd.

Onderhoudsbehandeling van het oppervlak:

Om een met HYDRO OIL behandelde vloer te herstellen, verwijdert u eerst de slijtplekken en gaten door het gebied voorzichtig te schuren met schuurpapier korrel 150. Breng vervolgens HYDRO OIL aan op het beperkte gebied langs de houtnerf.

De vorige coating moet volledig zijn gedroogd, voordat een nieuwe laag wordt aangebracht. Roer het product altijd goed door voor gebruik.

Sommige rubbersoorten in tapijt en antislipmaterialen kunnen weekmakers bevatten die permanente schade en kleuraantasting van de lak- en olielaag kunnen veroorzaken.

Toepassingsomstandigheden

Het te behandelen oppervlak moet droog zijn.

Het vochtgehalte van het hout moet 7 ± 2 gewichtprocent zijn.

De temperatuur van de lucht, het oppervlak en het product moeten tijdens het aanbrengen en drogen tussen de $+18 - 25$ °C zijn en de relatieve luchtvochtigheid moet tussen 35 - 65% liggen.

Onderhoudsinstructies

Het behandelde oppervlak bereikt binnen twee weken zijn uiteindelijke hardheid en is dan ook afwasbaar. Zwaar verkeer en wassen moeten in deze periode worden vermeden.

Bevlekte oppervlakken kunnen worden gereinigd met een vochtige reinigingsdoek of dweil.

Gebruik een neutraal schoonmaakmiddel. Zeer vuile oppervlakken kunnen later worden gereinigd met een licht alkalisch universeel schoonmaakmiddel.

EXTRA INFORMATIE

Opslagtijd: in ongeopende verpakking, boven $+1$ °C, gedurende 1 jaar.

MAG NIET BEVRIEZEN.

De informatie in dit gegevensblad is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring. De cijfers zijn indicatief en afhankelijk van bijvoorbeeld kleur en glans. Omdat we geen controle hebben over de gebruiks- en toepassingsvoorwaarden, zijn we alleen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het product en garanderen we dat het voldoet aan onze kwaliteitscontrole. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies of schade, die voortvloeit uit de toepassing van het product in enige vorm, die in strijd is met de aanwijzingen of het beoogde gebruik. De nieuwste versies van

onze gegevensbladen, veiligheidsinformatiebladen en systeembladen vindt u op onze website www.teknos.com.
