

**PRODUCTTYPE** Watergedragen, 1-component parketlak voor parket en houten vloeren in woningen en openbare ruimten. Goede slijtvastheid.

Het product is geclassificeerd als **Groep M1** in de emissieclassificatie van bouwmaterialen.  
Het product is bekroond met het Key Flag-symbool (Avainlippu), wat een Finse herkomst aangeeft.

**GEBRUIK** TOPAZ 55 is geschikt voor aanbrengen met roller op parket en houten vloeren. Niet geschikt voor het lakken van chemisch behandeld hout, bijv. gerookt eiken.

**TECHNISCHE GEGEVENS**

**Vaste stoffen** Ongeveer 29 vol%

**Vluchtige organische stoffen (VOS)** EU VOS-grenswaarde (kat A/i): 140 g/l. De VOS van het product: max. 140 g/l.

**Praktisch spreidend vermogen** Eén laag met lakroller: 8 - 10 m<sup>2</sup>/l  
Eén laag met stalen troffel (onderhoudslak): ca. 25 m<sup>2</sup>/l

**Dichtheid** ca. 1,0 g/ml

**Droogtijd, +20 °C/RV 50 %**

- **aanbrengen met stalen troffel** na 15 - 30 min  
na 2 - 3 uur  
- **aanbrengen met roller** na 1 - 2 dagen

- **geschikt voor licht verkeer**

Het droogproces zal langzamer verlopen in koude en/of vochtige omstandigheden.

**Verdunner, schoonmaken** Water. Reinig de materialen direct na gebruik met warm water en RENSA BRUSH-kwastenreiniger.

**Afwerking** Zijdeglans

**Kleuren** Transparant

**Verpakkingen** **Transparant: 5 l**  
(beschikbaarheid verschilt per land)

**VEILIGHEIDSMARKERINGEN** Zie het veiligheidsinformatieblad.

---

**GEBRUIKSAANWIJZING****Vorbereiding van het oppervlak en aanbrengen**

Het houtoppervlak moet droog, goed geschuurd en vrij van schuurstof en ander vuil zijn.

Onbehandelde en geschuurde en gereinigde oppervlakken:

Vul de gaten met GAP-parketplamuur. Behandel het houten oppervlak voor met watergedragen Teknos grondlak volgens de instructies. Schuur eventueel tussendoor met schuurpapier of schuurnet nr. 150 na de eerste grondlaag. Breng 2 - 3 lagen TOPAZ-parketlak aan, met de houtnerf mee. De droogtijd tussen de lagen moet minimaal twee uur zijn, met bij voorkeur een nacht ertussen.

In de fabriek gelakte parketvloeren of eerder gelakte vloeren:

Maak de vloer grondig schoon. Schuur tussendoor licht op met schuurpapier of schuurschijf nr. 100

-  
150. Verwijder het schuurstof met een stofzuiger en werk af met een schone, vochtige doek. Breng één laag lak aan met behulp van een roestvrijstalen applicator en werk af met 1 - 2 lagen. Voer in onduidelijke situaties voorafgaand tests uit om een goede hechting op oude lak te garanderen. Let op! Als de vloer eerder is behandeld met olie, urethaan- of alkydlak, moet de vloer voor het lakken tot op het blanke hout worden geschuurd.

Ongelijkmatige vloeren moeten als volgt met een kwast worden gelakt:

Breng eerst een dunne laag lak aan. Schuur de vloer vervolgens, nadat de lak is gedroogd, licht op met schuurpapier nr. 100 -150. Breng na een goede reiniging nog twee lagen aan.

Zorg ervoor dat de vorige laklaag volledig is opgedroogd voordat u een nieuwe aanbrengt. Roer de lak altijd goed door voor gebruik.

Sommige rubbersoorten in tapijt en antislipmaterialen kunnen weekmakers bevatten die permanente schade en kleuraantasting van de lak- en olielaag kunnen veroorzaken.

**Toepassingsomstandigheden**

Het te lakken oppervlak moet droog zijn.

Het vochtgehalte van het hout moet  $7 \pm 2$  gewichtsprocent zijn.

De temperatuur van de lucht, het oppervlak en de lak moet tijdens het aanbrengen en drogen hoger zijn dan  $+18 - 24$  °C en de relatieve luchtvochtigheid 40 - 60%.

**Onderhoudsinstructies**

Het gelakte oppervlak bereikt binnen twee weken zijn uiteindelijke hardheid en is dan ook afwasbaar. Zwaar verkeer en wassen moeten in deze periode worden vermeden. Bevlekte oppervlakken kunnen worden gereinigd met een vochtige reinigingsdoek of dweil. Gebruik een neutraal schoonmaakmiddel. Zeer vuile oppervlakken kunnen later worden gereinigd met een licht alkalisch universeel schoonmaakmiddel.

**EXTRA INFORMATIE**

Opslagtijd: in ongeopende verpakking, boven  $+1$  °C, gedurende 1 jaar.

MAG NIET BEVRIEZEN.

---

De informatie in dit gegevensblad is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring. De cijfers zijn indicatief en afhankelijk van bijvoorbeeld kleur en glans. Omdat we geen controle hebben over de gebruiks- en toepassingsvoorwaarden, zijn we alleen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het product en garanderen we dat het voldoet aan onze kwaliteitscontrole. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het product in enige vorm, dat in strijd is met de aanwijzingen of het beoogde gebruik. De nieuwste versies van

onze gegevensbladen, veiligheidsinformatiebladen en systeembladen vindt u op onze website [www.teknos.com](http://www.teknos.com).

---