

Softwood Lye wordt gebruikt voor het voorbehandelen van onafgewerkt of nieuw geschuurd interieurhoutwerk zoals vloeren, trappen, meubels en panelen. De voorbehandeling voorkomt dat het hout gaat vergelen en verbetert de natuurlijke houtnerf, waardoor een witte wasafwerking ontstaat. Softwood Lye mag voor alle soorten naaldhout worden gebruikt, zoals dennen, sparren en heesters. Als het op larkshout wordt gebruikt, ontstaat een antiek grijs/bruinachtige afwerking. Softwood Lye mag niet op hardhout worden gebruikt. De finale kleur wordt na 1-2 maanden verkregen.

- **Behoudt de lichte kleur van het hout**
- **Vereist nabehandeling met olie of zeep**
- **Alleen voor naaldhout**
- **Bevat witte pigmenten**



Toepassingsgebied

Wordt gebruikt voor het voorbehandelen van onafgewerkt en nieuw geschuurd binnenhout. Ideaal voor alle zachte houtsoorten.

Gebruik

| | |
|-------------|---|
| Vorbereiden | <p>Draag tijdens het aanbrengen beschermende handschoenen en een beschermende bril.</p> <p>Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.</p> |
| Behandelen | <p>Schud de container goed en giet de loog in een plastic emmer. Het is belangrijk dat er geen pigmenten in de container achterblijven. Roer regelmatig tijdens het aanbrengen om te voorkomen dat de pigmenten naar de bodem zakken. Breng een gelijkmatige laag van de loog aan met de WOCA Applicator, een nylon borstel of rol, in de lengte langs de korrel. Ten minste 1 L loog per 10 m² hout aanbrengen. Laat het hout ca. 8-12 uur drogen bij 20°C. Verwijder staande vezels en pigmenten met een middelhard, bijv. groen of paars, schuurpad. Verwijder het schuurstof met een stofzuiger. Werk het houtoppervlak af met een WOCA-olie of -zeep.</p> |
| Opmerking | <p>Softwood Lye kan een groenachtige kleur aannemen, die na verloop van tijd zal verdwijnen.</p> |

Droogtijden

| | |
|-------------|-----------|
| Droogtijden | 8-12 uur. |
|-------------|-----------|



Technische gegevens

| | |
|-----------------------|---|
| Dichtheid | 1-1,1 |
| PH-waarde | 13-14 |
| Duurzaamheid | 36M |
| Verbruik | 10-12 m ² /L, afhankelijk van de houtsoort en het oppervlak. |
| Kleuren | Contains white pigments |
| Reiniging gereedschap | Water. |
| Bewaren | +10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer. |
| VOS Max | VOS-Max: <2,5 g/l, MAXIMALE GRENSWAARDE [A/g (VB)]: 30 g/l. |
| Verpakking | 2,5 L |

Onderhoud en bijbehorende producten

Contact_Label

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.