

Master Base Primer, Natural is een stroperige, sneldrogende schuurbare houtprimer op waterbasis. De primer verzegelt het hout en reduceert kantenbinding en binnendringen van looizuur tot een minimum. Het is alleen geschikt voor onbehandelde of geschuurde oppervlakken en werkt als krachtige basislak voor de behandeling met andere WOCA-vloerlakken op waterbasis.

- **Droogt snel**
- **Reduceert kantenbinding**
- **Economisch in gebruik**
- **Reduceert binnendringen van looizuur**



Toepassingsgebied

Lakken van nieuw, onbehandeld en geschuurd hout. Ideaal voor alle houtsoorten.

Gebruik

Vorbereiden	<p>Het is belangrijk dat zowel het hout als de primer minstens een temperatuur van 15°C hebben (bij voorkeur ca. 20°C) en een luchtvochtigheid van ca. 40 tot 60%. Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is voor een optimale verdamping en droogtijd. De laatste schuurbehandeling dient met een fijn schuurpapier [korrel 120] te worden uitgevoerd. Daarna goed stofzuigen. Het oppervlak moet stofvrij, ontvet en vrij zijn van was. De primer goed schudden vóór gebruik.</p> <p>Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.</p>
Fijnschuren	Korrel 100-120.
Behandelen	<p>1 x Primer + 2-3 x WOCA finish.</p> <p>Breng de primer onverdund aan met een borstel of roller, volg het hout over de lengte en laat het oppervlak drogen. Breng een toplaag met een van de WOCA-vloerlakken aan. Laat het oppervlak tot de volgende dag drogen. Schuur het oppervlak met korrel 120-180 en stofzuig dan goed het oppervlak. Breng nog 1-2 toplagen aan.</p>
Opmerking	Het wordt afgeraden om meer dan twee lagen primer/lak per dag aan te brengen vanwege het risico op overmatige houtzwellling.

Droogtijden

Droogtijden	1-2 uur bij 20°C
Aanbeveling	Als u de droogtijden niet respecteert, kan dit hechtingsproblemen veroorzaken en minder bestendig zijn. Na elke laag Master Base Primer zullen de droogtijden langer worden. De droogtijden worden minder lang bij een hoge temperatuur en lage luchtvochtigheid. De droogtijden worden langer bij een lage temperatuur en hoge luchtvochtigheid.



Technische gegevens

Dichtheid	1.00-1.10 g/ml.
Drogestofgehalte	30-40%
Duurzaamheid	2 jaar
Viscositeit	35-40 Twe. DIN Cup 4
Verbruik	8-10 m ² /L
Kleuren	Natural, Extra White and Nordic White
Reiniging gereedschap	Gebruik water
Bewaren	+10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.
VOS	VOS-Max: 95 g/l, MAXIMALE GRENSWAARDE [A/e (VB)]: 130 g/l.

Onderhoud en bijbehorende producten

Wekelijks schoonmaken	Master Cleaner, #684525
Halfjaarlijks onderhoud	Master Care, #684125
Gerelateerde producten	Intensive Wood Cleaner, #551525 Master Classic Lacquer, #690115A/16A/17A Master Vista Lacquer, #690120A/21A/22A Master Optima Lacquer, #690125A/26A/27A/28A Master QP Lacquer, #690130A/31A Master TS-2K Lacquer, #690136A/37A Master XP-2K Lacquer, #690145A/46A/47A Master RD-2K Lacquer, #690140A/41A

Contact_Label

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.