



Master Invisible 2K Lacquer

**Extreem slijtvaste 2-componenten lak -
onzichtbare uitstraling**

Technisch gegevensblad

27.09.2021 - p. 1/2

Master Invisible 2K Lacquer is een hoogwaardige, op water gebaseerde, ultra-matte vloerlak ontwikkeld om het hout een rauwe, naakte look te geven. De lak is op basis van een polyurethaan bindmiddel, dat het oppervlak de textuur van nieuw geschuurd hout zal geven. Het verhardingsmiddel is een isocyanaat-vrije verharder. De lak is voorzien van het label voor binnenklimaat dat achteraf zorgt voor een laaggeurd binnenklimaat.

- **2-componenten vloerlak**
-
- **Uniek onbehandeld effect**
- **Geeft het hout een zijdezachte, ademende, flexibele en zelfmattende afwerking**
- **Ultra-matte glans**
- **Geeft het hout een unieke, onzichtbare, onbehandelde look**



Toepassingsgebied

Voor het lakken van onbehandelde, nieuwe of nieuw geschuurde houten oppervlakken in lichte houtsoorten.

Gebruik

Vorbereiden	<p>Het is belangrijk dat zowel het hout als de lak minstens 15°C hebben (bij voorkeur ca. 20°C) met een gemiddelde luchtvochtigheid van ongeveer 50%. Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is voor een optimale verdamping en droogtijd. Gebruik voor het fijnschuren van blank hout een schuurpapier of een schuurpad met korrel 120-150. Daarna goed stofzuigen. Het oppervlak moet stofvrij, ontvet en vrij zijn van was. De vloer moet volledig droog zijn voordat de Master Invisible 2K Finish wordt aangebracht.</p> <p>Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.</p>
Fijnschuren	Grit 100-120.
Behandelen	3 x Master Invisible 2K Lacquer
Verwerking dag 1	Meng de WOCA Pure 2K Verharder met de lak en schud deze grondig voor u deze gebruikt. Laat het mengsel tien minuten rusten vóór gebruik, zodat de verharder geactiveerd kan worden. Breng met een verfrol of borstel een laag van het mengsel aan en laat de vloer 2-3 uur drogen. Breng de tweede laag aan en laat het oppervlak tot de volgende dag drogen. De vloer is na 12 uur geschikt om te worden geschuurd. Breng per dag maximaal 2 laklagen aan.
Verwerking dag 2	Schuren met korrel 150-220 en grondig stofzuigen voor het aanbrengen van de laatste laklaag. Breng de laatste laag vers gemengde verharder en lak aan. Als de eindlaklaag aangebracht wordt na meer dan 48 uur droogtijd, moet de vloer eerst met WOCA Intensiefreiniger gewassen worden en tussentijds licht opgeschuurd worden.
Opmerking	Water en gekleurde vloeistoffen zoals rode wijn en koffie moeten onmiddellijk worden verwijderd om vlekken te voorkomen. Als een lichter uiterlijk gewenst is, voeg dan WOCA Invisible White Additive toe.

Droogtijden

Tussen lagen	Approx. 2-3 hours at 20°C and 30-60% RH.
Licht gebruik	Approx. 12 hours at 20°C and 30-60% RH.



Master Invisible 2K Lacquer

**Extreem slijtvaste 2-componenten lak -
onzichtbare uitstraling**

Technisch gegevensblad

27.09.2021 - p. 2/2

Technische gegevens

Dichtheid	Approx. 1.00-1.10 g/ml.
Drogestofgehalte	Approx. 30-40 %
Duurzaamheid	12M
Verwerkingstemperatuur	+15-25°C and approx. 50% air humidity.
Viscositeit	30-35 Sec. DIN Cup 4
Verbruik	8-10 m ² /L, afhankelijk van de houtsoort en het oppervlak.
Mengverhouding	2 % or 100 ml to 5 L lacquer.
Houdbaarheid na mengen	The mixture must be used within 48 hours. Shake/stir thoroughly before use.
Reiniging gereedschap	Use water
Bewaren	+10-25°C. Keep out of reach of children. Do not expose to heat [e.g. sunlight]. Store frost-free during winter and cool during summer.
VOS Max	Dit product bevat max. 85 g VOC/L. De grenswaarde bedraagt 130 g VOC/L [cat. A/i].
Verpakking	5 L

Onderhoud en bijbehorende producten

Wekelijks schoonmaken	Master Cleaner, #684525A
Halfjaarlijks onderhoud	Master Care, Ultramat #684310A
Gerelateerde producten	Master Pure 2K Hardener, #690021A Intensive Wood Cleaner, #551525A Master Invisible White Additive, #694250A

Contact_Label

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.