

Master RD-2K Lacquer is een tweecomponenten sneldrogende vloerlak die werkt met een isocyanaatvrije vernettingsverharder. Het is bedoeld voor openbare ruimtes met intens zwaar verkeer, zoals kantines en trappen, vanwege zijn uitzonderlijk sterke bescherming, hoge slipweerstand en extreme weerstand tegen zwarte hielsporen, krassen en vlekken. De lak is volledig helder en behoudt de lichte uitstraling van het hout. Deze lak voor binnen wordt op een handige en veilige manier aangebracht en zorgt daarna voor een comfortabel binnenklimaat.

- **Uiterst sterk en bestendig**
- **Voldoet aan de hoogste normen voor slipweerstand**
- **Lichte Noordse look**
- **Langere houdbaarheid na mengen dankzij Master 2K Hardener**
- **Brandclassificatie volgens DIN EN 13501: Bfl-s1**



## Toepassingsgebied

Voor het lakken van nieuwe, onbehandelde en nieuw geschuurde houten vloeren in open ruimtes met veel verkeer. Ideaal voor alle houtsoorten.

## Gebruik

Vorbereiden	<p>Het is belangrijk dat zowel het hout als de lak minstens 15°C hebben (bij voorkeur ca. 20°C) met een gemiddelde luchtvochtigheid van ongeveer 50%. Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is voor een optimale verdamping en droogtijd. Gebruik voor het fijnschuren van blank hout een schuurpapier of een schuurpad met korrel 100-120. Stofzuig grondig en veeg de vloer schoon met een goed uitgewrongen natte doek. WOCA Intensive Wood Cleaner kan helpen om verontreinigingen van volledig geschuurde houten vloeren te verwijderen voordat deze worden voorbehandeld of gelakt. Laat de vloer 's nachts volledig drogen. De vloer moet volledig droog zijn voordat de primer wordt aangebracht. Gebruik bij het primen WOCA Master Base Primer voor nieuw geschuurd hout om de verlijming van de zijkant te verminderen. Als alternatief kunt u WOCA Master Multi Primer proberen voor exotische houtsoorten of oudhout dat eerder is behandeld met olie of was.</p> <p>Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.</p>
Fijnschuren	Korrel 100-120.
Behandelen	1 x primer + 2 x Master RD-2K Lacquer
Verwerking dag 1	Breng de primer aan. Wanneer deze droog is, meng WOCA Master 2K Hardener met de lak en schud deze grondig voor u dit gebruikt. Laat het mengsel tien minuten rusten vóór gebruik, zodat de verharder kan geactiveerd worden. Een laag Master RD-2K Lacquer moet onverdund worden aangebracht met een kwast of roller. Zorg dat er geen lak blijft liggen. Breng de lak nat-in-nat aan om overlappingsen te vermijden. Laat het oppervlak tot de volgende dag drogen.
Verwerking dag 2	Schuur het oppervlak met korrel 120-200 en stofzuig dan goed het oppervlak. Breng de laatste laag Master RD-2K Lacquer met verharder aan [vers gemengd]. Als de eindlaklaag aangebracht wordt na meer dan 24 uur droogtijd, moet de vloer eerst met WOCA Intensive Wood Cleaner gewassen worden en licht opgeschuurd worden.
Opmerking	Water en gekleurde vloeistoffen zoals rode wijn en koffie moeten onmiddellijk worden verwijderd om vlekken te voorkomen.

## Droogtijden



Master RD-2K Lacquer

**Uitstekende weerstand en duurzaamheid  
voor openbare ruimtes**

Technisch gegevensblad

19.10.2021 - p. 2/2

## Technische gegevens

---

Dichtheid	1.00-1.10 g/ml.
Drogestofgehalte	30-40%
Duurzaamheid	2 jaar
Verwerkingstemperatuur	+15-25°C en ca. 50% luchtvochtigheid.
Viscositeit	20-25 Twe. DIN Cup 4
Verbruik	8-10 m <sup>2</sup> /L
Mengverhouding	2% of 100 ml op 5 L lak.
Houdbaarheid na mengen	3pot
Reiniging gereedschap	Gebruik water
Bewaren	+10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.
VOS	VOS-Max: 105 g/l, MAXIMALE GRENSWAARDE (A/e (VB)): 130 g/l.
Verpakking	5 L

## Onderhoud en bijbehorende producten

---

Wekelijks schoonmaken	Master Cleaner, #684525/10/05
Halfjaarlijks onderhoud	Master Care, #684110/25
Gerelateerde producten	Master Pure 2K Hardener, #690041A Intensive Wood Cleaner, #551525

## Contact\_Label

---

WOCA Denmark A/S  
Tvæervej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.*