

Technisch datablad– Cover PE dekkleed Standard 150

Doekgewicht	150gr/m ²	
Materiaaldikte	ca. 0,30mm	
Gewicht tolerantie	3-5%	
Weefsel grondstof	HDPE	
Garendichtheid	800-900 denier	
Weefsel	12x12/inch ²	
Laminatie grondstof	LDPE	
Laminatie dikte	2x30 micron	
	Ketting(N)/5cm	Inslag(N)/5cm
Trekkracht	857	736
Scheurvastheid	187	150
Testmethode	ISO13937-1	
Zomen	4cm gelast	
Koordversterking PP,	ø3mm rondom in zoom	
Bevestigingsogen	aluminium, binnen ø12mm, elke 100cm	
Productie tolerantie eindmaat	1%	
Verpakking	Elk dekkleed opgevouwen, verpakt in een PE zak met neutraal Cover inlegvel	
Duurzaamheid	12 Maanden (klimaatafhankelijk)	
Garantie	12 Maanden op UV bestendigheid	
Temperatuur bestendigheid	-20°C tot +80°C	
Brandpunt	200°C Celsius	
Chemicaliënbestendigheid	bepaalde bestendigheid	
Algemene bestendigheid	waterdicht, verrot niet en schimmelt niet	