

OTTOCOLL®**P 85**

Technisch specificatieblad

1-componentige lijm op basis van polyurethaan

Voor binnen en buiten

Eigenschappen:

- **Bestand tegen afvloeiend water conform DIN EN 204 duurzaamheidsklasse D4**
Getest voor gebruik binnen en buiten
- **Niet corrosief**
Veroorzaakt geen corrosie (roest) aan onbeschermd metalen oppervlakken
- **Geurarm**
Prettig verwerkbaar
- **Kracht overbrengend**
Zeer hoge eindstevigheid
- **Zeer snelle uitharding**
Zeer korte aandruk- en fixatietijden
- **Na uitharding schuurbaar en overschilderbaar**
Optisch onberispelijke voegaanpassing
- **Alléén voor de professionele gebruiker. Let op veiligheidsblad.**

Toepassingsgebieden:

- Krachtgesloten lijmen van metalen, zoals b.v. aluminium, edelstaal, verzinkt staal, koper
- Lijmen van steen, natuursteen en keramiek
- Lijmen van isolatie-elementen, b.v. van styropor®, PVC, PU etc.
- Lijmen van brandwerende bouwplaten, b.v. van gipskarton of gipsvezels
- Krachtgesloten lijmen van hout en houtmaterialen, zoals b.v. spaanplaten, triplex, etc en bij de traprenovatie
- Lijmen van kunststoffen, b.v. hard-PVC, GFK etc.

Normen en keuringen:

- Getest conform DIN EN 204-D4 - weerbestendige verlijmingen voor hout en houtmaterialen (Institut für Fenstertechnik, Rosenheim)
- Getest conform DIN EN 14257 (WATT 91) - hechtsterkte van houtlijmen (Institut für Fenstertechnik, Rosenheim)
- Geschikt voor toepassingen conform IVD-Merkblatt nr. 30+35 (IVD = Duitse industriebond afdichtingkitten)
- LEED® v3 conform IEQ-Credits 4.1 lijmen en afdichtkitten
- Franse VOC-emissie klasse A+

Bijzondere instructies:

Vóór aanvang van de werkzaamheden moet de verwerker zeker stellen dat de materialen die in direct contact met dit product komen ermee en ook met elkaar compatibel zijn en elkaar niet beschadigen of veranderen (b.v. verkleuren). Van materialen die later in de nadere omgeving van dit product verwerkt worden moet de verwerker vóóraf zeker stellen dat hun inhoudsstoffen resp. uitwasemingen geen vermindering van de eigenschappen of verandering (b.v. verkleuring) van het product tot gevolg kunnen hebben. In geval van twijfel moet de gebruiker ruggespraak met de betreffende producent van de materialen houden.

Voor verlijmingen buitenshuis onder invloed van vocht en/of UV-straling adviseren wij het gebruik van onze hybride lijmen zoals OTTOCOLL® M 500 of OTTOCOLL® Allflex, OTTOCOLL® HiTack, OTTOCOLL® M 590 of OTTOCOLL® M 570 met uitzondering van weerbelaste verlijmingen van hout en

houtmaterialen met achteraf aangebrachte bescherm laag conform DIN EN 204 D4.
Kleuren, lakken, kunststoffen en andere coatings moeten met de lijm/afdichtingkit compatibel zijn.
Compatibel met marmer en natuursteen, veroorzaakt geen vervetting of verkleuring van deze materialen.

Bij UV-belasting kan verkleuring niet uitgesloten worden.

Reiniging van het gereedschap kan met OTTO Cleaner MP gebeuren, zolang de lijm nog niet uitgehard is.

Uitgeharde lijm is alleen nog maar mechanisch te verwijderen.

Niet geschikt voor de verlijming van stoopvoegen van gipsplaten.

Niet geschikt voor het lijmen van glas, polyethyleen (PE), polypropyleen (PP), polyamide (PA), polytetrafluorethyleen, bitumineuze, wasachtige of oliehoudende ondergronden o.d.

Technische gegevens:

Open tijd bij 23 °C/50 % rlv, gekleurd [minuten]	~ 5 - 10
Open tijd bij 23 °C/50 % rlv, translucient [minuten]	~ 20
Verwerkingstemperatuur van/tot [°C]	+ 5 / + 35
Viscositeit bij 23 °C	pasteus, standvast
Soortelijk gewicht bij 23 °C volgens ISO 1183-1, gekleurd [g/cm ³]	~ 1,5
Soortelijk gewicht bij 23 °C volgens ISO 1183-1, translucient [g/cm ³]	~ 1,1
Temperatuurbestendigheid van/tot [°C]	- 30 / + 80 (1)
Persduur bij 23 °C, gekleurd [minuten]	~ 45
Persduur bij 23 °C, translucient [minuten]	~ 60
Persdruk, max. [kg/cm ²]	8 (2)
Hoeveelheid lijm [g/m ²]	~ 250
Aanbevolen vochtigheid van het hout [%]	~ 8 - 16
Opslagstabiliteit bij 23 °C/50 % rlv voor kokers/folie-zakken [maanden]	12

1) voor korte tijd + 100 °C

2) Met gebruikelijk persgereedschap en al naar gelang de toepassing

Deze waarden zijn niet voor de uitwerking van specificaties bestemd. Neem vóór het opstellen van specificaties contact op met OTTO-CHEMIE.

Voorbehandeling:

De hechtvlakken moeten gereinigd worden en alle verontreinigingen, zoals oplosmiddelen, conserveermiddelen, vetten, oliën, stof, water, resten van lijmen en afdichtingkiten en van andere stoffen die een negatief effect op de hechting kunnen hebben, moeten verwijderd worden. Reiniging van niet-poreuze ondergronden: Reiniging met OTTO Cleaner T (afluchttijd ca. 1 minuut) en een schone en pluivrije doek. Reiniging van poreuze ondergronden: oppervlakken mechanisch van losse deeltjes ontdoen, b.v. met een staalborstel of een slijpschijf.

Gladder oppervlakken opruwen en stofvrij maken.

De hechtvlakken moeten schoon, stof- en vetvrij en draagkrachtig zijn.

Toepassingsinstructies:

Het is voldoende om de lijm eenzijdig op te brengen. Eventueel met een spatel o.i.d. over het oppervlak verdelen.

De uitharding gebeurt door reactie met vocht. Daarbij ontstaan geringe hoeveelheden CO₂, wat een volumetoename van de lijm tot gevolg heeft.

De te verlijmen materialen fixeren tot de lijm volledig uitgehard is.

Één van de substraten moet poreus resp. waterdampdoorlatend zijn.

De voor de uitharding noodzakelijke vochtigheid kann evtl. door licht besproeien met water toegevoerd worden. De lijmvlakken mogen ietsje vochtig maar niet nat zijn. Het samenvoegen van de te verlijmen delen moet indien mogelijk gelijk, maar uiterlijk binnen de huidvormingstijd gebeuren.

De uithardingstijd kan door toevoer van vocht en hogere temperaturen verkort worden.

Vanwege het grote aantal toepassingen voor onze producten en voorwaarden voor deze toepassingen is het in elk geval noodzakelijk, alle voor het betrokken gebruiksdoel belangrijke producteigenschappen vóóraf te testen en in de praktijk te toetsen.

Het uiterste houdbaarheidsdatum staat op de verpakking en dient in acht te worden genomen.

Wij raden aan om onze producten in ongeopende originele verpakking droog (< 60 % rlv) bij een temperatuur tussen +15 °C en +25 °C op te slaan. Worden de producten over een langere periode (meerdere weken) bij hogere temperaturen/luchtvochtigheid opgeslaan en/of getransporteerd, kan een vermindering van de houdbaarheid resp. een verandering van de materiaaleigenschappen niet uitgesloten worden.

Leervorm:	310 ml koper	580 ml alu foliezak
beige	P85-04-C16	P85-08-C16
translucide	P85-04-C95	op aanvraag
Verpakkingseenheid	20	20
Eenheden per pallet	1200	600

Veiligheidsinstructie: Let op veiligheidsblad.
Na volledige uitharding is het product geheel reukloos.

Afvalverwijdering: Aanwijzingen voor de verwijdering zie veiligheidsblad.

Aansprakelijkheid: Alle informatie in deze gedrukte tekst is gebaseerd op de huidige technische kennis en ervaringen. Ze vrijwaren de gebruiker van het product niet van de plicht vanwege het grote aantal mogelijke invloeden bij de verwerking en toepassing zelf te testen en proeven uit te voeren. De informatie in deze gedrukte tekst en verklaringen van OTTO-CHEMIE in samenhang met deze gedrukte tekst betekenen geen overname van enige garantie. Garantieverklaringen behoeven voor hun effectiviteit een aparte uitdrukkelijke schriftelijke verklaring van OTTO-CHEMIE. De in dit datablad aangegeven specificaties leggen de eigenschappen van het te leveren object omvattend en afsluitend vast. Toepassingsvoorstellen vormen geen toezegging betreffende de geschiktheid voor het aanbevolen gebruiksdoel. Wij behouden ons het recht voor het product aan de technische vooruitgang en aan nieuwe ontwikkelingen aan te passen. Voor aanvragen zijn wij u graag van dienst, ook met betrekking tot eventuele speciale toepassingsproblematieken. Is voor de toepassing, waarvoor onze producten worden gebruikt een toestemmingsplicht van een officiële instantie nodig, dan is de gebruiker voor het verwerven van deze toestemming verantwoordelijk. Onze aanbevelingen ontslaan de gebruiker niet van de verplichting, rekening te houden met de mogelijkheid dat rechten van derden kunnen worden geschaad en zo nodig, daar een oplossing voor te vinden. Verder verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden, vooral ook met betrekking tot eventuele aansprakelijkheid. U vindt onze algemene voorwaarden op internet onder <http://www.otto-chemie.de/nl/agb>