

Chapyt bvba

Technische fiche van 01/01/2014

Vaartkant Links 39

2960 Brecht

Iso Chapyt 4/10

Product: Granulaat van vermalen Cellenbeton Labo: Servaco

Karakteristieken	Minimum	Gemiddelde	Maxiumum	Verklaard	Norm
Korrelvorm		Rond – Hoekig			EN13055
Verbrijzelweerstand		NVT			EN13055
Dichtheid Onverdicht (droog)		450 kg/m ³			EN1097-3
Los Angeles + Micro Deval (4 6.3)		NVT			EN10971&2
Los Angeles		NVT			EN 1097-2
Polished Stone waarde		NVT			EN1097-8
Sulfaat Uitloogbaar Kolomproef		3930 mg/kgDS			EN6604
Radioactieve emissie		GPB			EN13055
Zware metalen uitloogbaar Kolomproef		GPB			EN13055
Brandbaarheid		Klasse A1			EN13501-1

Korrelgrootte verdeling

Zeef	% doorval
0.0	0.0
0.063	0.2
6.3	7.5
8	40
10	95
12.5	100
14	0
20	100