

Cemflex - joint élastique aspect ciment

Cemflex / FLEXY-ZEM | 310 ml | Staenis 00022-00026

Cette fiche rassemble les conseils pratiques de Staenis et les données de base du produit. L'expérience et les essais pratiques de Staenis fondent ses propres conseils d'application. Les données générales du fabricant sont présentées séparément ; les documents d'origine restent accessibles.

Conseils pratiques de Staenis

Staeis utilise Cemflex pour des dalles de terrasse en céramique de 2 cm d'épaisseur, avec des joints à partir d'environ 2-3 mm de largeur. Dans cette application, toute la terrasse peut être jointoyée avec Cemflex. Remplissez les 5 mm supérieurs du joint. Sur ces dalles, Staenis utilise également Cemflex sans primaire. Ce conseil d'application propre à Staenis repose sur des années d'expérience et d'essais pratiques.

Retirez l'excédent de mastic avec un outil de lissage adapté, par exemple une spatule à joints. Pour un aspect mat cimentaire, vous pouvez lisser à sec, sans agent de lissage.

Données produit et cadre du fabricant

Mastic monocomposant durcissant à l'humidité de l'air, avec un aspect cimentaire. Le fabricant décrit les joints de raccordement et de mouvement, notamment pour la céramique et la pierre naturelle. Application entre +5 et +35 °C ; lissage dans les 5-10 minutes et retrait du ruban avant formation de peau. Durcissement d'environ 1-3 mm par 24 heures, selon les conditions. Les cinq couleurs ci-dessous partagent cette fiche pour les cartouches de 310 ml.

L'instruction générale du fabricant indique un joint d'au moins 6 x 6 mm et recommande un primaire notamment à l'extérieur, en locaux humides et sur certains supports. Il s'agit du cadre général du fabricant. Le détail de terrasse Staenis décrit ci-dessus, avec une largeur de 2-3 mm et une profondeur remplie de 5 mm, est un conseil pratique distinct de Staenis ; il n'est pas présenté comme une approbation du fabricant.

Cemflex - joint élastique aspect ciment

Cemflex / FLEXY-ZEM | 310 ml | Staenis 00022-00026

Mise en œuvre et points importants

Travaillez sur des surfaces de contact sèches, propres, sans graisse ni poussière. Évitez l'adhérence sur trois faces ; utilisez un fond de joint adapté, en PE à cellules fermées à l'extérieur ou en locaux humides. Vérifiez la compatibilité des matériaux et choisissez la couleur à partir du produit réel et d'un essai. Pour les autres supports et applications, consultez les instructions d'origine du fabricant, notamment le tableau des primaires. Le fabricant indique un usage professionnel. Les fiches de sécurité d'origine disponibles ci-dessous sont DE, EN/GB et FR/France, révision du 09.08.2021. Ce sont des documents fabricant inchangés ; ils n'attestent pas la disponibilité d'une FDS néerlandaise/belge adaptée. Lisez également l'étiquette avant utilisation.

Coloris : SKU Staenis / code fabricant / couleur d'origine

00022 / 41006 / zementgrau

00023 / 41017 / steingrau

00024 / 41023 / anthrazit

00025 / 41027 / elfenbein

00026 / 41082 / nebel

Sources et instructions complètes

[Fabricant - fiche technique d'origine Cemflex / FLEXY-ZEM - DE - 03.24](#)

[Fabricant - page produit Cemflex / FLEXY-ZEM](#)

[Fabricant - fiche de données de sécurité - DE - 09.08.2021](#)

[Fabricant - fiche de données de sécurité - EN/GB - 09.08.2021](#)

[Fabricant - fiche de données de sécurité - FR/France - 09.08.2021](#)

[Staenis - page produit et informations pratiques complètes](#)

Staenis est votre interlocuteur pour ses conseils d'application. Ce document est une fiche produit et application, et non une traduction intégrale d'une fiche fabricant, une fiche de données de sécurité ou une déclaration des performances. Les droits légaux du client restent préservés.