

Primer voor zuigende ondergronden

FG 300 | Staenis 00014

Deze fiche bundelt Staenis-praktijkadvies en basisgegevens van het product. De ervaring en praktijktesten van Staenis vormen de basis van het eigen toepassingsadvies. Algemene fabrikantgegevens staan afzonderlijk vermeld; de oorspronkelijke documenten blijven beschikbaar.

Staenis-praktijkadvies

Voor chape of beton rekent Staenis op ongeveer 0,15 L primer per m². Voor de sterk zuigende betegelbare isolatiechape gebruikt Staenis 0,15 L primer plus 0,45 L water per m²: 1 deel primer op 3 delen water. Deze toepassing bereidt de ondergrond voor op egaline of tegellijm. Bereken de totale hoeveelheden met die verhouding; extra oppervlakte verandert de verhouding niet.

Voor de cementshoudende aanbrandlaag vermeldt de bestaande Staenis-werkwijze 0,15 L primer plus 0,15 L water per m², vooraf mengen en droog cement toevoegen tot een dikke, nog vloeibare en strijkbare brij. De oorspronkelijke omschrijving noemt daarbij "een derde deel" droog cement; de maatbasis daarvan is niet vastgelegd. Hieruit wordt geen nieuwe dosering in kg afgeleid.

Deze recepten zijn eigen Staenis-praktijkadvies voor de genoemde toepassingen. De verhouding 1:3 wordt niet aan de fabrikant toegeschreven en is geen algemeen verdunningsrecept voor iedere ondergrond.

Productgegevens en fabrikantkader

FG 300 is een dispersieprimer voor geschikte zuigende minerale ondergronden. Hij regelt de zuiging en ondersteunt de hechting van volgende lagen binnen de door de fabrikant beschreven toepassingen. Het normale fabrikantvoorschrift is onverdund aanbrengen; specifieke cementgebonden gevallen kunnen een verdunning tot maximaal 1:1 toelaten. Maak de ondergrond vast, schoon en stofvrij, vermijd plassen en laat de primer volledig drogen. De volledige bron beschrijft de uitzonderingen en geschikte vervolglagen.

Uitvoering en aandachtspunten

Maak de ondergrond vast, schoon en stofvrij en verwijder los materiaal. Primer vervangt geen voldoende draagkrachtige ondergrond. Vermijd plassen en laat een aangebrachte primerlaag volledig drogen vóór egaline of tegellijm. Een cementshoudende aanbrandlaag is een andere toepassing dan een gedroogde primerlaag; verwissel beide werkwijzen niet. Lees de oorspronkelijke veiligheidsinformatie en die van het toegevoegde cement. Gebruik de broninstructies voor andere ondergronden of vervolglagen.

Bronnen en volledige instructies

Fabrikant - technische fiches

[FG 300 - NL/BE - 01.2022](#)[FG 300 - FR/BE](#)[FG 300 - EN - 12.2025](#)[FG 300 - DE - 01.2022](#)

Fabrikant - veiligheidsfiches

[FG 300 - NL/BE - 12.04.2022](#)[FG 300 - FR/BE - 05.04.2022](#)[FG 300 - EN/GB - 16.02.2022](#)[FG 300 - DE - 26.01.2022](#)[Fabrikant - FG 300 - productinformatie en downloads](#)[Staenis - volledige productpagina en praktijkinformatie](#)

Staenis is je aanspreekpunt voor het eigen toepassingsadvies. Dit document is een product- en toepassingsfiche, geen integrale vertaling van een fabrikantfiche en geen veiligheidsinformatieblad of prestatieverklaring. De wettelijke rechten van de klant blijven behouden.