

Primaire pour supports absorbants

FG 300 | Staenis 00014

Cette fiche rassemble les conseils pratiques de Staenis et les données de base du produit. L'expérience et les essais pratiques de Staenis fondent ses propres conseils d'application. Les données générales du fabricant sont présentées séparément ; les documents d'origine restent accessibles.

Conseils pratiques de Staenis

Pour une chape ou du béton, Staenis prévoit environ 0,15 L de primaire par m². Pour la chape isolante carrelable très absorbante, Staenis utilise 0,15 L de primaire et 0,45 L d'eau par m² : 1 volume de primaire pour 3 volumes d'eau. Cette application prépare le support au ragréage ou au mortier-colle. Calculez les quantités totales avec cette proportion ; une surface plus grande ne modifie pas le rapport.

Pour la barbotine cimentaire d'adhérence, la méthode Staenis existante indique 0,15 L de primaire et 0,15 L d'eau par m², à prémélanger, puis du ciment sec jusqu'à obtenir une pâte épaisse, encore fluide et applicable à la brosse. La description d'origine mentionne « un tiers » de ciment sec, sans préciser la base de mesure. Aucune nouvelle quantité en kg n'en est déduite.

Ces recettes sont les conseils pratiques propres à Staenis pour les applications décrites. Le rapport 1:3 n'est pas attribué au fabricant et ne constitue pas une dilution générale pour tous les supports.

Données produit et cadre du fabricant

FG 300 est un primaire en dispersion pour supports minéraux absorbants adaptés. Il régule l'absorption et favorise l'adhérence des couches suivantes dans les applications décrites par le fabricant. L'application non diluée constitue la prescription habituelle ; certains cas cimentaires peuvent permettre une dilution maximale de 1:1. Préparez un support solide, propre et dépoussiéré, évitez les flaques et laissez sécher complètement. La source complète précise les exceptions et les couches suivantes compatibles.

Mise en œuvre et points importants

Le support doit être solide, propre et dépoussiéré ; retirez les parties non adhérentes. Le primaire ne remplace pas un support suffisamment porteur. Évitez les flaques et laissez sécher entièrement la couche de primaire avant le ragréage ou le mortier-colle. Une barbotine cimentaire d'adhérence est une autre application qu'une couche de primaire séchée ; ne confondez pas les méthodes. Lisez les informations de sécurité d'origine ainsi que celles du ciment ajouté. Pour d'autres supports ou couches suivantes, consultez les instructions d'origine.

Sources et instructions complètes

Fabricant - fiches techniques

[FG 300 - NL/BE - 01.2022](#)[FG 300 - FR/BE](#)[FG 300 - EN - 12.2025](#)[FG 300 - DE - 01.2022](#)

Fabricant - fiches de sécurité

[FG 300 - NL/BE - 12.04.2022](#)[FG 300 - FR/BE - 05.04.2022](#)[FG 300 - EN/GB - 16.02.2022](#)[FG 300 - DE - 26.01.2022](#)[Fabricant - FG 300 - informations produit et téléchargements](#)[Staenis - page produit et informations pratiques complètes](#)

Staenis est votre interlocuteur pour ses conseils d'application. Ce document est une fiche produit et application, et non une traduction intégrale d'une fiche fabricant, une fiche de données de sécurité ou une déclaration des performances. Les droits légaux du client restent préservés.