

Latermix Cem Mini - lichtbeton

Latermix Cem Mini | 50 L | Staenis 00047

Deze fiche bundelt Staenis-praktijkadvies en basisgegevens van het product. De ervaring en praktijktesten van Staenis vormen de basis van het eigen toepassingsadvies. Algemene fabrikantgegevens staan afzonderlijk vermeld; de oorspronkelijke documenten blijven beschikbaar.

Staenis-praktijkadvies

Staenis gebruikt Cem Mini als betegelbare isolerende vulling in het Staenisrooster, ook met geschikte zwevende vloerafwerking. Het bestaande Staenis-advies blijft: 6-6,5 L water per volledige zak van 50 L en ongeveer 5 minuten mechanisch mengen tot een homogene, pasta-achtige, halfvloeibare massa. De bestaande werkwijze noemt een betonmolen of mechanische handmixer, met maximaal 60% vulling. Dit is Staenis-praktijkadvies; de Franse fabrikantfiche beschrijft een andere mengmethode en mengtijd, hieronder afzonderlijk vermeld.

Verwerk bij voorkeur meerdere volledige zakken samen. In de beschreven klantervaring werkte 6,2 L water per zak goed. Stort vlot na mengen en schep een tijdelijk apart gezet restant opnieuw om tegen ontmenging. Controleer de roosterhoogte tijdens het vullen: korrels onder de latten en aangekoekt materiaal onder de meetlat kunnen de afstelling verstoren. Werk vlak af met een plakspaan van 60 cm.

Leg het rooster zo volledig mogelijk tot bij de muren en vermijd dunne overlappingsen bij werkonderbrekingen. Het bestaande Staenis-advies houdt 7 dagen aan vóór tegelen of een volgende dekvloer. De eerder genoemde dikte vanaf 3,5 cm is toepassingsgebonden: bepaal de gekozen Staenis-opbouw met de ondergrond en afwerking; maak hiervan geen universele minimumdikte. Voor een dunne vloerafwerking kan egalisatie nodig zijn. Het volledige ervaringsverslag blijft op de productpagina staan.

Latermix Cem Mini - lichtbeton

Latermix Cem Mini | 50 L | Staenis 00047

Productgegevens en fabrikantkader

Latermix Cem Mini is voorgemengd lichtbeton op basis van geëxpandeerde klei, in zakken van 50 L. De Franse fabrikantfiche beschrijft circa 3 minuten mengen in een betonmolen of planetaire mixer, maximaal 60% gevuld, met 6-6,5 L water per zak. Zij waarschuwt tegen langer mengen, handmatig mengen en een boormachinemenger. Deze broninstructie wordt niet voorgesteld als de hierboven beschreven Staenis-praktijkmethode.

Uitvoering en aandachtspunten

De Franse bron beschrijft 5 cm bij de algemene niet-hechtende toepassing; plaatselijk 3,5 cm betreft een hechtende uitvoering op beton met de beschreven verse hechtbrug. Rechtstreeks tegelen na 7 dagen en minstens 5 dagen wachten onder een volgende dekvloer zijn in die bron verschillende gevallen; Staenis houdt hierboven de bestaande 7 dagen aan. Bij vochtgevoelige afwerking: controleer restvocht met een carbidemeting, bronwaarde maximaal 3%, en volg de verdere systeemvoorwaarden. Voorzie een schone, vaste ondergrond en randstroken. Voeg geen extra toeslagstoffen toe. Lees de originele veiligheidsfiche en draag de daarin beschreven bescherming tegen cement en stof. De beschikbare SDS is Franstalig voor Frankrijk; de fabrikantdocumentatie is gericht op professioneel gebruik.

De UFI in dit document is CMFC-J588-S10H-H8H1; vergelijk die met het etiket van het geleverde product. Een passende NL/BE-, EN- of DE-versie is hiermee niet aangetoond.

Bronnen en volledige instructies

[Fabrikant - Cem Mini - technische fiche - FR - 2025](#)

[Fabrikant - Cem Mini - productinformatie en downloads \(FR\)](#)

[Staenis - systeemhandleiding \(NL\)](#)

[Fabrikant - Cem Mini - originele veiligheidsfiche - FR/France - 23.04.2026](#)

[Fabrikant - originele veiligheidsfiche - FR/France - bewaarde kopie](#)

[Staenis - volledige productpagina en praktijkinformatie](#)

Staenis is je aanspreekpunt voor het eigen toepassingsadvies. Dit document is een product- en toepassingsfiche, geen integrale vertaling van een fabrikantfiche en geen veiligheidsinformatieblad of prestatieverklaring. De wettelijke rechten van de klant blijven behouden.