

Latermix Cem Mini - béton léger

Latermix Cem Mini | 50 L | Staenis 00047

Cette fiche rassemble les conseils pratiques de Staenis et les données de base du produit. L'expérience et les essais pratiques de Staenis fondent ses propres conseils d'application. Les données générales du fabricant sont présentées séparément ; les documents d'origine restent accessibles.

Conseils pratiques de Staenis

Staeis utilise Cem Mini comme remplissage isolant carrelable dans la grille Staenis, également avec un revêtement flottant adapté. Le conseil Staenis existant reste le suivant : 6-6,5 L d'eau par sac entier de 50 L et environ 5 minutes de malaxage mécanique jusqu'à obtenir une masse homogène, pâteuse et semi-fluide. La méthode existante mentionne une bétonnière ou un malaxeur mécanique portatif, rempli au maximum à 60%. Il s'agit d'un conseil pratique Staenis ; la fiche française du fabricant décrit une autre méthode et un autre temps de malaxage, présentés séparément ci-dessous.

Mélangez de préférence plusieurs sacs entiers ensemble. Dans le retour client décrit, 6,2 L d'eau par sac ont donné un bon résultat. Coulez rapidement après le malaxage et remuez à nouveau un reste mis temporairement de côté pour éviter la ségrégation. Contrôlez la hauteur de la grille pendant le remplissage : des granulats sous les lattes et des dépôts sous la règle de mesure peuvent modifier le réglage. Nivelez avec un plateau de 60 cm.

Posez la grille aussi complètement que possible jusqu'aux murs et évitez les raccords en couche mince lors des interruptions. Le conseil Staenis existant prévoit 7 jours avant le carrelage ou une chape suivante. L'épaisseur précédemment citée à partir de 3,5 cm dépend de l'application : définissez la composition Staenis avec le support et la finition ; ce n'est pas une épaisseur minimale universelle. Un ragréage peut être nécessaire sous un revêtement mince. Le retour d'expérience complet reste sur la page produit.

Latermix Cem Mini - béton léger

Latermix Cem Mini | 50 L | Staenis 00047

Données produit et cadre du fabricant

Latermix Cem Mini est un béton léger prémélangé à base d'argile expansée, en sacs de 50 L. La fiche française du fabricant décrit environ 3 minutes de malaxage en bétonnière ou en malaxeur planétaire, rempli au maximum à 60%, avec 6-6,5 L d'eau par sac. Elle déconseille un malaxage prolongé, le mélange à la main et un malaxeur de type perceuse. Cette instruction du fabricant n'est pas présentée comme la méthode pratique Staenis décrite ci-dessus.

Mise en œuvre et points importants

La source française décrit 5 cm pour l'application générale désolidarisée ; localement, 3,5 cm concerne une réalisation adhérente sur béton avec la barbotine fraîche décrite. Le carrelage direct après 7 jours et l'attente d'au moins 5 jours sous une chape suivante sont deux cas distincts dans cette source ; Staenis conserve ci-dessus son conseil existant de 7 jours. Pour un revêtement sensible à l'humidité : contrôlez l'humidité résiduelle à la bombe à carburé, valeur source maximale de 3%, et respectez les autres conditions du système. Prévoyez un support propre et solide et des bandes périphériques. N'ajoutez pas d'autres constituants. Lisez la fiche de sécurité d'origine et portez les protections prescrites contre le ciment et les poussières. La FDS disponible est en français pour la France ; la documentation du fabricant vise un usage professionnel.

L'UFI du document est CMFC-J588-S10H-H8H1 ; comparez-le à l'étiquette du produit livré. Ce document ne confirme pas l'existence d'une version adaptée NL/BE, EN ou DE.

Sources et instructions complètes

[Fabricant - Cem Mini - fiche technique - FR - 2025](#)

[Fabricant - Cem Mini - informations produit et téléchargements \(FR\)](#)

[Staenis - guide du système \(NL\)](#)

[Fabricant - Cem Mini - fiche de données de sécurité originale - FR/France - 23.04.2026](#)

[Fabricant - fiche de données de sécurité originale - FR/France - copie conservée](#)

[Staenis - page produit et informations pratiques complètes](#)

Staenis est votre interlocuteur pour ses conseils d'application. Ce document est une fiche produit et application, et non une traduction intégrale d'une fiche fabricant, une fiche de données de sécurité ou une déclaration des performances. Les droits légaux du client restent préservés.