

CR 560 Chape Rapide

GEBRUIKSKLARE EN SNELDROGENDE MORTEL VOOR DEKVLOEREN

VOORDELEN

- gebruiksklaar
- sneldrogend
- snelle afwerking
- binnen en buiten

PRODUCT

CR 560 Chape Rapide is een kant-en-klare, sneldrogende, voorgemengde mortel voor het realiseren van een hechtende of vlottende dekvloer. Op de dekvloer kan men volgende vloerbekledingen verlijmen: tegels, PVC, linoleum, vasttapijt, parket, vloercoating. Ook geschikt voor het maken van hellingen.



TOEPASSINGEN

Mogelijke ondergronden: betondal, cementdekvloer, geprefabriceerde betonelementen, oude tegels, vloerverwarming (Bostik raadplegen).

Mogelijke afwerking: directe verlijming: tegels en parket. Na het aanbrengen van een egalisatie: vasttapijt, PVC, rubber, linoleum, vloercoating, verf.

EIGENSCHAPPEN

- Gemakkelijk te verwerken
- Perfecte eindafwerking
- Geschikt voor het maken van hellingen

GEBRUIKSAANWIJZING

Voorbereiding van de ondergrond: De ondergrond moet zuiver, blijvend droog, ontstoft en stevig zijn en moet altijd beantwoorden aan de voorschriften van het WTCB.

Aanmaken van het mengsel: Met een aangepaste mixer of betonmolen, 1 zak CR 560 Chape Rapide met 2.2 à 2.4 l schoon koud water mengen. Gezien de snelle uitharding van het product is het zeer belangrijk om regelmatig na te gaan of de menger of betonmolen niet blokkeert tijdens de aanmaak. Dosering hydraulisch bindmiddel: 350 kg/m².

Aanbrengen: CR 560 Chape Rapide aanbrengen op de ondergrond, aandrukken (verdichten) en gladstrijken afhankelijk van het gewenste resultaat. Voegen (verdeelvoegen, dilatatie, omtrek) uitvoeren volgens voorschrift. Dilatievoegen van grote oppervlakken integreren in de dekvloer.

Reinigen van het gereedschap: met water.

OPMERKINGEN

- In de zomer de ondergrond bevochtigen om een vroegtijdige uitdroging te voorkomen.
- CR 560 Chape Rapide niet mengen met cement of zand. Geen water toevoegen tijdens de uitharding.
- Bij een hechtende dekvloer steeds een aanhechtingslaag of primer aanbrengen op de ondergrond.
- Vermijd luchtstromen en teveel mengwater, deze hinderen een normale uitharding en verlengen de wachttijd voor het verlijmen.

OPSLAG EN STABILITEIT

Droog bewaren. Gedurende 6 maanden houdbaar.
Beschermen tegen vochtigheid en warmte.

INFORMATIE-AANVRAAG

Het veiligheidsinformatieblad is op bostikds.thewerco.com verkrijgbaar.

Technische kenmerken	
Laagdikte	5 à 60 mm
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +25°C
Beloopbaar	1 à 1.30 u.
Verwerkingstijd	20 min
Verbruik	± 2 kg/m ² /mm laagdikte
Drukweerstand	> 25 MPa na 24 u > 40 MPa na 28 dagen
Egaliseren	na 6 u
Afwerken mogelijk	tegels 2 à 3 u vloercoating, verf 12 u parket 24 u waarden bepaald bij +23°C en 50% RV (afhankelijk van de laagdikte en temperatuur)
Artikelcode	30604234
EAN code	3549212470791
Kleur	grijs
Verpakking	papierzak 25kg
Pallet	42

Bostik BV

De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244
+ 32 (0) 9 255 17 17

Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86 B-9000
Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be

