



Plintenlijm

UNIVERSELE OVERSCHILDERBARE MONTAGELIJM VOOR PLINTEN

VOORDELEN

- Lijm én voegkit in één.
- Zeer goede hechting op veel bouwmaterialen.
- Direct vast, klemmen niet nodig.

PRODUCT

Bostik Plintenlijm is zowel als lijm en als kit te gebruiken. Overschilderbaar met de meeste alkydharslakken en watergedragen verven.

TOEPASSINGEN

Goede hechting op diverse materialen. Voor het verlijmen van plinten en profielen van hout, mdf, steen, pvc, rvs of aluminium op ondergronden zoals steen, beton, baksteen, stucwerk. Ook geschikt voor verlijmingen op oneffen ondergronden. Geschikt voor natuursteen.

EIGENSCHAPPEN

- Lijmen en afdichten.
- Zeer goede hechting op veel bouwmaterialen.
- Zeer sterk.
- Permanent elastisch.
- Kleurvast.
- Veroorzaakt geen corrosie bij metaalverlijmingen.
- Verdraagzaam met de meeste alkydhars- en watergedragen verfsoorten.
- Geschikt voor natuursteen.
- Direct vast, klemmen niet nodig.

VERWERKING

Ondergrond: Muren dienen vast, schoon, stofvrij, vetvrij en vrij van loszittende scheidingslagen zoals verf, behang of stucwerk te zijn. Plinten mogen niet krom zijn.

Voorbehandeling: Bostik Plintenlijm hecht (zonder primer) goed op de meeste ondergronden. Op sterk zuigende ondergronden vooraf Primer MSP aanbrengen.

Lijmen: Bij voorkeur op de ondergrond in dotten of rillen aanbrengen en de te verlijmen delen direct samenvoegen. Materialen eventueel corrigeren, daarna goed aandrukken. In geval van uitwellende lijm, deze direct afwerken met behulp van Bostik Finishing Soap.

Afdichten: Vul de kieren tussen plint en muur en plinten onderling op. Afmetten binnen 15 minuten. Gebruik hierbij eventueel Bostik Finishing Soap. Vermijd Finishing Soap tussen kit en hechtvlak. Niet verwerken onder +5°C.



Reinigen: Niet uitgeharde resten zijn met Bostik Liquid 1 te verwijderen, uitgehard product is uitsluitend mechanisch te verwijderen.

Droogtijd: De lijmverbinding kan (onder normale omstandigheden) na 24 uur belast worden.

Schilderen: Zodra de kit een stevig huidje gevormd heeft kunt u de plinten aflakken. Gezien de grote verscheidenheid aan verven adviseren we de verfverdraagzaamheid van tevoren te testen. Bij gebruik van alkydharslakken kan de droging van de verf nadelig worden beïnvloed. Voor niet-genoemde ondergronden of toepassingen Bostik B.V. raadplegen.

OPSLAG EN STABILITEIT

Bewaren in niet-geopende verpakking onder droge condities tussen +5 en +30°C. Houdbaarheid 18 maanden, zie code op verpakking B(est)B(efore) MMJJ. Aangebroken verpakking is beperkt houdbaar.

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostikdsd.thewerco.com verkrijgbaar.

TECHNISCHE KENMERKEN	
Type	Montagelijm
Aantal componenten	1
Soortelijke massa	ca. 1,5 g/ml
Oplosmiddelgehalte	0%
Isocyaanagehalte	0%
Shore A	ca. 55
Treksterkte	ca. 2,9 MPa (ISO 37)
Rek bij breuk	ca. 200% (ISO 37)
Huidvorming (begin)	ca. 15 min. (bij +20°C/RV 50%)
Doorharding	ca. 3 mm / 24 uur (bij +20°C/RV 50%)
Verwerkingstemperatuur	vanaf +5°C
Vochtbestendigheid	goed
Schimmelbestendigheid	goed
Overschilderbaar	Ja
Emissie classificatie	A+
Artikelnummer	30610133
EAN nummer	8713572039645
Kleur	Wit
Verpakking	290ml koker
Verpakt per	12
Pallet	1152

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)73 - 6 244 244
+32 (0)9 255 17 17



Bostik B.V.

De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86 B-9000
Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be