

Ardaflex Multi

UNIVERSELE 1K-SMP-LIJM

PRODUCTVOORDELEN

- Voor wand en vloertoepassingen
- Op metaal, aluminium en staal
- Gebruiksklaar
- Universeel inzetbaar
- Zeer goede hechting

PRODUCTOMSCHRIJVING:

Bostik Ardaflex Multi is een 1-component vochtuithardende universele lijm op basis van SMP-technologie.

Ardaflex Multi is hoog elastisch met een hoge aanvangshechting en heeft een goede hechting op niet zuigende ondergronden. Speciaal geschikt voor het verlijmen van keramische tegels op ontvette metalen, aluminium, stalen ondergronden.

Ardaflex Multi vermindert het loopgeluid en het contactgeluid in verbinding met keramische tegels.

Ardaflex Multi is emissie-arm volgens GEV-EMI-CODE EC1R, oplosmiddelvrij en geurneutraal.

Tevens voldoet het product aan de EC1-norm.

TOEPASSINGSGBIED:

- Geschikt voor het plaatsen van keramische tegels op vloeren en wanden.
- Inzetbaar bij vloeren in liften.
- Verlijmen van PU-schuimplaten, hardschuimplaten.
- Als reparatiemiddel van kleine oppervlakken bij tapijt, tegels en parket.
- Verlijmen van metaal tegels op zuigende en niet zuigende ondergronden.

Plaatsen van keramische tegels met gladde en geprofileerde achterzijde op steen, keramiek, vezelcementplaten, staal, aluminium, bouwplaten, geschuurde epoxylagen, keukenwerkbladen etc. Bovendien kunnen natuursteen- en betonsteen elementen, niet doorschijnend, verkleuringsongevoelig natuursteen en gekalibreerd natuursteensoorten met Ardaflex Multi verlijmd worden.

Ook is het geschikt voor het tegel-over-tegel verlijmen.

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGROND:

De ondergrond dient vlak, duurzaam droog, schoon, scheurvrij, druk en trekvast zijn. Metalen ondergronden dienen indien nodig ontdaan te worden van roest en dienen



ontvet te worden.

VERWERKING:

Voor gebruik de lijm op minstens 18°C brengen. Na het openen van de emmer de beschermfolie eraf trekken en de eventuele velvorming op de lijm verwijderen. Dit vel niet door de lijm mengen.

Ardaflex Multi niet verwerken als betreffende bouwdeelen of de omgevingstemperatuur lager dan 10°C is.

Ardaflex Multi wordt met een getande lijmkam op de ondergrond aangebracht. De tegels dienen binnen 40 minuten in de lijm te worden geschoven en vast aangedrukt. De doorharding van de lijm wordt bevorderd door vochtigheid; daarom is het raadzaam om bij het plaatsen van tegels op niet zuigende ondergronden de achterzijde van de tegel met een licht vochtige spons af te nemen. Lijmrestanten dienen op keramische tegels direct met bijv. spiritus verwijderd te worden.

Tip: gebruik bij voorkeur een kunststof spatel. Na uitharden van de lijm kan deze eenvoudig worden verwijderd van de kunststof lijmkam. Bij gebruik van een metalen lijmkam de nog verse lijm met bijv. Bostik Liquid 1 verwijderen door middel van schoonpoetsen.

Afhankelijk van de voegbreedte en voegdiepte kan ca. 12 uur na het verlijmen worden begonnen met het voegen van het tegelwerk. Dit kan met een cementaire voegmortel, bijvoorbeeld met de Ardacolor Premium of de Ardacolor Flex.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID:

6 maanden houdbaar in gesloten originele verpakking.
Koel en droog opslaan tussen +5°C en °25C.

INFORMATIE AANVRAAG

Het veiligheidsinformatieblad is op bostiksd.s.thewerco.com verkrijgbaar.

GISCODE:

RS10 Substituten van sterke oplosmiddelhoudende installatiematerialen, die tijdens de verwerking, de werkplek-grenswaarden overschrijden. (GISCODE S1-S6)

GEV-EMICODE

EC1R, zeer emissie-arm

Technische eigenschappen	
Materiaal basis	Silaangemodificeerde Polymeer (SMP)
Kleur	grijswit
Viscositeit	ca. 3010 Pas
Classificatie volgens ISO 17178	elastisch
Soortelijk gewicht	ca. 1,55 g/cm ³
Inlegtijd	ca. 40 minuten
Verwerkingsomstandigheden	tussen +18°C en 23°C; ondergrondtemperatuur min. +15°C, omgevingstemperatuur min. +10°C. Niet boven 65% relatieve luchtvochtigheid
Begaanbaar / belastbaar	na ca. 12 uur; afhankelijk van de omgevingsomstandigheden
Voegen	na ca. 12 uur
Vol belastbaar	na ca. 7 dagen
Verbruik (vertanding)	ca. 1,2 kg/m ² , 4x4x4 mm ca. 1,3 kg/m ² , 6x6x6 mm
Reinigingsmiddel	voor niet uitgeharde lijm: Bostik Liquid 1
Geschikt voor vloerverwarming	Ja, richtlijnen conform opstookprotocol opvolgen van de leverancier
Leveringsvorm:	15 kg emmer
Artikelnummer	30605711
Leveringsvorm:	6 kg emmer
Artikelnummer	30611005

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)73 6244 244
+32 (0) 9255 1717



Bostik BV

De Voerman 8
5212 MH 's-Hertogenbosch
T: +31 (0) 73 6244 244 / F: +31 (0) 73 6244 344
www.bostik.nl

Bostik Belux SA-NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
T: +32 (0) 92551717 / F: +32 (0) 92551701
www.bostik.be