

Ardacolor Premium

HOOGWAARDIGE, SNELUITHARDENDE VOEGMORTEL

VOORDELEN

- Versnelde afbindtijd.
- Lichte verwerkingseigenschappen.
- Beloopbaar na 90 minuten.

PRODUCT

Multifunctionele sneluithardende voegmortel voor alle soorten keramische- en natuursteentegels. Wateren vuilafwijzend met een versnelde uitharding en een verhoogde kristallijne waterbinding. Ardacolor Premium is vorstbestendig, waterdampdiffusie-open en geschikt voor vloerverwarming. In tegenstelling tot normale cementaire voegmortels heeft Ardacolor Premium geen gevaarsymbolen op de verpakking. Ardacolor Premium heeft een verhoogde bescherming tegen micro-organismen en schimmelvorming. Voldoet aan CG2 WA-normering volgens EN 13888; is zeer emissiearm volgens GEV-Emicode EC1R PLUS en is chromaatarm volgens EU-VO 1907/2006 (REACH).

TOEPASSINGEN

Ardacolor Premium is geschikt voor alle soorten keramische- en natuursteentegels; porcellenato (-grès) tegels, glasmozaïek, glastegels, betonsteen, aardewerk, kunststeen, verkleuringsgevoelig natuursteen, kalksteen, juramarmer. Geschikt voor voegbreedten van 1 tot 10 mm. Dankzij de multifunctionele eigenschappen is Ardacolor Premium binnen, buiten op wanden en vloeren te gebruiken.

EIGENSCHAPPEN

- Voegbreedten van 1 tot 10 mm.
- Voor alle soorten keramische- en natuursteentegels.
- Waterafstotend en vorstbestendig.
- Antibacterieel en schimmelremmend.
- Hoge kristallijne waterbinding, geen randverkleuring bij natuursteen.
- Zeer fijn oppervlak, fijne korrel.
- Zeer eenvoudig te reinigen.
- Goede flankhechting.
- Water- en vuilafwijzende.
- Geen gevarensymbolen volgens GGVS

VERWERKING

Ondergrond: De voegen uitkrabben en de ondergrond reinigen. De voegflanken moeten droog, schoon en vrij van



mortelresten zijn. De voegen moeten voldoende diep zijn. Ardacolor Premium niet bij omgeving- en ondergrondtemperatuur lager dan +5 °C verwerken. Belangrijk is dat de voegen gelijkmatig droog zijn. Een verschil in vochtigheid in de ondergrond kan vlekvorming in het voegmateriaal veroorzaken. Daarom bij het verlijmen ná een lijmortel voldoende droogtijd aanhouden, afhankelijk van de lijmortel. (3 tot 24 uur).

Mengen: Mengen tot een klontvrije, homogene massa met een mixer (± 600 tpm). Na een "rijptijd" van ± 2 minuten kort mengen. Verwerkingstijd: ± 30 minuten bij +20°C. Mengverhouding: 25kg: 6,0 - 7,0 ltr water 5 kg: 1,2 - 1,4 ltr water.

Aanbrengen: Het vers aangemaakte voegmateriaal met een voegspaan of rubberspatel voegvullend in de voeg aanbrengen. Eerst dwars op de voegen, daarna diagonaal aanbrengen. Na het dof worden van de voegmortel starten met het reinigen van het tegelwerk. Indien na aanaken met de vingertop geen voegmateriaal op de vingertop achterblijft is de voeg gereed voor afsponzen. Met een schone, vochtige spons het tegelwerk eerst diagonaal afsponzen. Daarna aansluitend opnieuw met een schone, vochtige spons de voeg diagonaal strak afwerken. Pas gevoegde ondergronden tegen tocht en direct zonlicht beschermen.

Reiniging: Gereedschap direct reinigen met water.

Opmerking: Geringe kleurvariaties zijn mogelijk. Gebruik voor hetzelfde project en aangrenzende oppervlakken product met hetzelfde lotnummer en werk bij vergelijkbare temperaturen en droge ondergronden.

Artikelnummer	EAN Code	Kleur	Verpakking
30603791	4026923604879	wit	5 kg
30603787	4026923604886	zilvergrijs	5 kg
30603827	4026923604893	manhattan	5 kg
30603790	4026923604-	grijs	5 kg
	909		
30603786	4026923604916	jasmijn	5 kg
30603782	4026923604923	crème	5 kg
30603785	4026923604930	bahama beige	5 kg
30603784	4026923604947	pergamon	5 kg
30603783	4026923604954	antraciet	5 kg
30603826	4026923604961	caramel	5 kg
30603825	4026923604978	bruin	5 kg
30603789	4026923605098	wit	25 kg
30603788	4026923605104	zilvergrijs	25 kg
30603792	4026923605111	grijs	25 kg

OPSLAG EN STABILITEIT

Koel, (tussen +5°C en +25°C) en droog opslaan in ongeopende originele verpakkingen. Na productiedatum 12 maanden Koel en droog. Gedurende 18 maanden houdbaar in originele, gesloten verpakking.

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostiksd.thevercs.com verkrijgbaar.

Technische kenmerken	
Mengverhouding	4,5 – 5,5 l water / 25 kg vloer 0,9 – 1,1 l water / 5 kg
Verbruik	0,3 – 0,7 kg/m ² afhankelijk van voegdiepte en tegelformaat
Verwerkingstijd	± 30 minuten na mengen (bij +20°C)
Verwerkingstemperatuur	tussen +5 en +25°C
Beloopbaar	na ± 90 minuten
Belastbaar	na ± 24 uur
Artikelnummer	30603791
EAN code	4026923604879
Pallet	192 42 (artikelnummer 30603789, 30603788, 30603792)

BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244
+ 32 (0) 9 255 17 17



Bostik BV

De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

Bostik Belux SA-NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be