

Hightack Fast

HOOGWAARDIGE MONTAGELIJM MET SNELLE STERKTE OPBOUW

VOORDELEN

- Zeer hoge aanvangshechting, direct vast
- Sneldrogend, snelle kracht opbouw. Handvast binnen 30 minuten.
- Toepasbaar op vochtige ondergronden (geen waterfilm)
- Reukloos, oplosmiddel- en isocyaatvrij
- Veroorzaakt geen corrosie bij metaalverlijmingen
- Goede UV en weersbestendigheid
- Schok en vibratie bestendig
- Overschilderbaar na uitharding

PRODUCT

Hightack Fast is een speciale, door Bostik ontwikkelde, 1-component, elastische lijm op basis van SMP (silyl modified polymer). Deze lijm heeft een hoge aanvangshechting gecombineerd met een zeer snelle uitharding.

TOEPASSINGEN:

- Verticale verlijmingen van zware materialen zoals baksteen, steen, keramische tegels zonder ondersteuning.
- Zeer goede hechting op de meeste bouwmaterialen zoals: PVC, metaal, hout, polyurethaan, staal, aluminium, steen, glas en cementgebonden materialen.
- Verlijmen van dakpannen en plinten.
- Ideaal voor panelen, rabatdelen, metal stud wanden.
- Voor verlijmingen binnen en buiten.
- Geen hechting op PE, PP, Teflon en siliconen.

VERWERKING

Ondergrond: De ondergrond moet vast en voldoende stevig zijn.

Voorbehandeling: De te verlijmen materialen moeten schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Hightack Fast hecht (zonder primer) goed op de meeste ondergronden. Indien echter door grote temperatuurschommelingen en/of waterbelasting hoge eisen aan de hechting worden gesteld, wordt op gesloten ondergronden zoals metaal (en eventueel kunststoffen) Bostik Prep M en op poreuze ondergronden (zoals beton) Bostik Primer MSP.

Aanbrengen: Hightack Fast met bijgeleverde driehoekstuit in rillen aanbrengen op de ondergrond of op het te verlijmen element.

Open tijd: Het te verlijmen deel binnen 5 minuten aanbrengen. De snelheid van uitharding is afhankelijk van de



temperatuur en relatieve luchtvochtigheid.

Reinigen: Niet uitgeharde resten zijn met Liquid 1 te verwijderen, uitgehard product is enkel mechanisch te verwijderen.

OPSLAG EN STABILITEIT

Koel, (tussen +5°C en +25°C) en droog opslaan in ongeopende originele verpakkingen. Na productiedatum 12 maanden houdbaar. Geopende verpakking is beperkt houdbaar.

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostiksd.s.thewerco.com verkrijgbaar.

Technische kenmerke	
Basis	SMP (Silyl Modified Polymer)
Soortelijk gewicht	ca. 1,50 g/cm ³
Consistentie	pasteus, goed verspuitbaar
Uithardingsysteem	door luchtvochtigheid
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +30°C
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +100°C
Huidvorming	ca. 5 minuten (+23°C/55%RV)
Open tijd	< 10 minuten
Aanvangsthechting	100 kg/m ²
E-Modulus	8.4 MPa
Shore A	ca. 65
Treksterkte 100%	> 2,9 MPa (ISO 37)
Rek bij breuk	> 190% (ISO 37)
Eindsterkte	hout/hout 40 kg/cm ²
Eindsterkte	aluminium/aluminium 30 kg/cm ²
Eindsterkte	PVC/ PVC 25 kg/cm ²
Artikelnummer	30607890
EAN code	8713572037412
Kleur	wit
Verpakking	290 ml patroon
Verpakt per	12
Pallet	1152

BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244
+ 32 (0) 9 255 17 17



Bostik BV

De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

Bostik Benelux SA - NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be