



Multifix

MONTAGELIJM OP BASIS VAN SMP

VOORDELEN

- Goede hechting op veel bouwmaterialen.
- Sterk.
- Blijvend elastisch.
- Voor binnen en buiten toepassingen.
- UV- en waterbestendig.

PRODUCT

Multifix is een universeel toepasbare, elastische montagelijm op basis van Silyl Modified Polymer (SMP).

TOEPASSINGEN

MultiFix is geschikt voor de meest uiteenlopende verlijmingen, ook op oneffen ondergronden. MultiFix heeft een uitstekende hechting op o.a. glas, glazuur, metalen, geverfde oppervlakken, polystyreen, diverse kunststoffen (PVC, polyester, epoxy), tegelwerk en voorbehandelde ondergronden van hout, gips, baksteen en beton. MultiFix is blijvend elastisch, sterk en kan zowel binnen als buiten worden toegepast.

EIGENSCHAPPEN

- Blijvend elastisch.
- Vochtuitdrijvend
- Nagenoeg reukloos
- Oplosmiddel- en isocyaanvrij
- Niet geschikt voor natuursteen.

VERWERKING

Ondergrond: De ondergrond moet vast en voldoende stevig zijn. De te verlijmen materialen moeten schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

Voorbehandeling: MultiFix hecht (zonder primer) goed op de meeste ondergronden. Indien echter door grote temperatuurschommelingen en/of waterbelasting hoge eisen aan de hechting worden gesteld, wordt op gesloten ondergronden zoals metaal (en eventueel kunststoffen) Prep M en op poreuze ondergronden (zoals beton) Primer MSP geadviseerd.

Aanbrengen: Nadat MultiFix in dotten of rillen aangebracht is, het te verlijmen deel direct op de ondergrond aanbrengen. Het materiaal kan nu nog gecorrigeerd worden, daarna goed aandrukken.

Droogtijd: De lijmverbinding kan (onder normale omstandigheden) na 24 uur belast worden.

Reinigen: Niet uitgeharde resten zijn met Liquid 1 te



verwijderen, uitgehard product is enkel mechanisch te verwijderen.

OPSLAG EN STABILITEIT

12 maanden houdbaar indien koel (+5°C tot 30°C) en droog opgeslagen in ongeopende originele verpakking. Zie code (B) est (B)efore MMJJ). Geopende verpakking is beperkt houdbaar.

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostikdsd.thewerco.com verkrijgbaar.

Technische kenmerken	
Basis	Silyl geModificeerd Polymeer (SMP)
Aantal componenten	1
Dichtheid	± 1,6 g/ml
Shore A	58 à 64
Treksterkte	ca. 2,4 MPa (ISO 37)
Rek bij breuk	>100% (ISO 37)
Huidvorming	± 15 min. (20°C / 50% RV)
Doorharding	ca. 3 mm / 24 uur (20°C / 50% RV)
Oplosmiddelgehalte	0%
Isocyaanagehalte	0%
Temperatuursbestendigheid	-40 à +90°C
Verwerkingstemperatuur	+5°C en +35°C
Vochtbestendigheid	goed
Vorststabiliteit	niet vorstgevoelig
Artikelnummer	30602724
EAN code	8713572032578
Kleur	wit
Verpakking	290 ml patroon
Verpakt per	12
Pallet	1152

BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244
+ 32 (0) 9 255 17 17



Bostik BV

De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.