



Super Quickfix

CYANOACRYLAATLIJM

VOORDELEN

- Zeer snelle lijm
- Sterke lijm
- Breed toepasbaar

PRODUCT

Super Quickfix is een lijm op basis van cyano-acrylaat voor snelle verlijmingen op diverse materialen.

HECHTING

Super Quickfix heeft een uitstekende hechting op diverse ondergronden zoals synthetische materialen, rubber, EPDM en hard PVC. Voorts goede hechting op metalen en leder. Geen of slechte hechting op hout en keramische materialen.

VERWERKING

Breng de lijm éézijdig aan in een dunne laag (hoe dunner de lijmfilm, hoe sterker de verbinding) en voeg de lijmdeelen onmiddellijk samen. Houd de verbinding onder druk totdat voldoende initiële hechting is bereikt.

Voor metalen 30-60 seconden

Voor rubber 2-10 seconden

Voor synthetische materialen 5-30 seconden

OPSLAG EN STABILITEIT

12 maanden houdbaar in ongeopende verpakking en bij temperaturen beneden +10°C. Bewaren in de koelkast is aan te bevelen.

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewercs.com verkrijgbaar.



Technische kenmerken	
Consistentie	dun vloeibaar
Viscositeit	20-40 Pa.s (Brookfield 20°C)
Type	ethyl ester
Soortelijk gewicht	1,05 gr/ml (bij 20°C)
Vlampunt	+87°C
Initiële sterkte wordt bereikt	
Op aluminium	30-60 seconden
Op rubber	2-10 seconden
Op hard PVC	5-30 seconden
Temperatuurbestendigheid	ca. +80°C
Verwekingspunt	+160°C tot +170°C
Verdunnen	niet mogelijk
Artikelnummer	30162231
EAN code	8713572020599
Kleur	transparant
Verpakking	20 ml flacon
Verpakt per	20

BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244
+ 32 (0) 9 255 17 17



Bostik BV

De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86 B-9000
Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.