

# Paneltack

## HOOG ELASTISCHE GEVELPLAATLIJM

### VOORDELEN

- Voor HPL panelen, o.a. Trespa Meteon
- Eenvoudige en snelle montage
- KOMO gecertificeerd

### PRODUCT

Paneltack is een vochtuithardende, hoog-elastische lijm op basis van SMP (Silyl Modified Polymer), met name voor de verlijming van HPL-gevelpanelen.

### TOEPASSINGEN

Het verlijmen van gevelpanelen voor gevelbekleding, boeiboorden, plafonds, luifels en borstweringen

### VOORDELEN

- Oplosmiddel- en isocyaanvrij.
- Duurzaam hoog-elastisch met optimale spanningsverdeling.
- Ook geschikt voor de verlijming van grotere HPL-panelen op houten regelwerk. Uitstekende mechanische sterkte.
- Goede vocht- en weersbestendigheid.
- Eenvoudige en snelle montage.

### VERWERKING

Zie 'Algemene Verwerkingsvoorschriften Gevelplaatverlijming'

Er zijn vele soorten gevelpanelen op de markt, met ieder hun specifieke eigenschappen. Bostik werkt daarom nauw samen met de belangrijkste gevelplaat producenten om haar lijmsysteem zo goed mogelijk af te stemmen op de betreffende gevelplaat. Voor een aantal gevelpanelen is er een uitvoerig Technisch Informatieblad beschikbaar, volledig toegespitst op het betreffende gevelpaneel.

### OPSLAG EN STABILITEIT

Koel (tussen +5°C en +25°C) en droog bewaren. Minstens 12 maanden houdbaar in ongeopende verpakking. Zie code op bovenrand van het patroon: B(est) B(efore) mm/jj.

### INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op [bostiksds.thewerccs.com](http://bostiksds.thewerccs.com) verkrijgbaar.



Technische kenmerken	
<b>Basis</b>	SMP (Silyl Modified Polymer)
<b>Component</b>	1
<b>Type</b>	elastisch
<b>Consistentie</b>	gladde, homogene pasta
<b>Shore A</b>	ca. 50
<b>Soortelijke massa</b>	1,55 gram/ml
<b>Standvermogen 25 mm</b>	0 mm (bij +20°C)
<b>Huidvorming (begin)</b>	15 min. (bij +20°C/RV 50%)
<b>Temperatuurbestendigheid</b>	-40°C tot +90°C
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	+5°C tot +30°C
<b>Treksterkte</b>	2,5 N/mm <sup>2</sup> ISO 37
<b>Afschuifsterkte</b>	1,8 N/mm <sup>2</sup> ISO 37
<b>Max. toelaatbare verplaatsing</b>	4,3 mm
<b>Kleur</b>	grijs
<b>Artikelnummer patronen</b>	30131670
<b>Artikelnummer worsten</b>	30133692
<b>EAN Patronen</b>	8713572167102
<b>EAN Worsten</b>	8713572027239
<b>Verpakt per</b>	12
<b>Pallet</b>	1152 kokers / 720 worsten
<b>Inhoud</b>	Kokers 290ml / Worsten 600ml

#### BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244  
+ 32 (0) 9 255 17 17



#### Bostik BV

De voerman 8  
5215 MH 's-Hertogenbosch  
T: + 31 (0)73 6244244  
infoNL@bostik.com  
[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

#### Bostik Belux SA – NV

Meulestedekaai 86  
B-9000 Gent  
T: + 32 (0) 92551717  
info@bostik.be  
[www.bostik.be](http://www.bostik.be)

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.