

Elastone

MORTEL VERBETERAAR

ELASTONE

Verbeterd de hechting.
Bevordert de elasticiteit.
Vermindert het gevaar op scheurvorming.
Voorkomt een te snelle afbinding bij verse mortels.

PRODUCT

Elastone is een universele toeslagstof op kunstharsbasis ter verbetering van cementgebonden bouwstoffen.

TOEPASSINGEN

Als verbeteringsmiddel voor voegmortels die worden toegepast bij het voegen van steenstrips.

VERWERKING

Ondergrond: De ondergrond moet vast, droog en vrij van verontreinigingen en scheidingslagen zijn. De vastheid van de ondergrond moet aan de verwachtende belasting voldoen. Noodzakelijke ondergrondvoorbehandelingen zoals stofvrij maken dienen evt. uitgevoerd te worden. Verwerking: Bij het toepassen van Elastone dienen de verwerkingsvoorschriften van de gebruikte voegmortel in acht te worden genomen. Elastone niet bij temperaturen onder +5°C en bij sterke wind- en warmteontwikkeling verwerken.

Elastone in verhouding 1 : 3 met water verdunnen. Dit mengvloeistof met droge mortel (volgens voorschrift) aanmaken. De mortel aanbrengen en verdichten.

Voegen en verdichten: Een betere verdichting heeft een positief effect op de voeghardheid en kan worden verkregen door de voegspecie 'drukkend' en niet 'vegend' aan te brengen.

Zie CUR aanbeveling 61 "Het voegen en hydrofoberen van metselwerk" voor een uitgebreide omschrijving in hoofdstuk 9.8 en 9.9.

Nabehandeling: Voorkom vochttransport in vers voegwerk. Breng hemelwaterafvoer vroegtijdig aan en gebruik waar nodig steigerkappen en/of steigergaas.

Bescherm de voegspecie tegen te snel uitdrogen door regelmatig te bevochtigen (nevelen zodat het water wordt geabsorbeerd). Bescherm het voegwerk tegen vorst tot voldoende sterkte is bereikt.

Opmerking: Neem contact op met voegmortel leverancier of Elastone toegevoegd mag worden aan de voegmortel. Bij teveel plastificeerders kunnen de eigenschappen van de voegmortel afwijken.



Mengverhouding Elastone : water gewichtsdelen

Toevoeging voor mortels 1 : 3

Verbruik Elastone: Toevoeging voor mortels: ca. 35 kg/m³

Reinigen van het gereedschap: Direct na gebruik met water reinigen.

OPSLAG EN STABILITEIT

Koel en droog. 12 maanden houdbaar.

Vorstvrij bewaren.

INFORMATIE AANVRAAG:

Veiligheidsinformatieblad is op bostikdsd.thewerccs.com verkrijgbaar.

| Technische kenmerken | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Basis | gemodificeerde kunstharsdispersie |
| Consistentie | vloeibaar |
| Soortelijk gewicht (dichtheid) | 1,1 g/ml |
| Vaste stofgehalte | ca. 40% |
| Verwerkingstemperatuur | +5°C tot +25°C |
| Vorstbestendigheid | tot -5°C |
| Giscode | D 1 |
| Artikelnummer | 30608371 |
| EAN code | 8713572031601 |
| Kleur | wit |
| Verpakking | 5 kg jerrycan |
| Pallet | 60 |

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0) 73 6 244 244
+32 (0) 9 255 17 17



Bostik BV

De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.bv

Bostik SA-NV

Meulestedekaai 86 B-9000
Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be