

# Glasseal MS

## OVERSCHILDERBARE SMP BEGLAZINGSKIT

### VOORDELEN

- Voor binnen en buiten
- Geschikt voor hiel- en topafdichting
- Ook geschikt voor gevelvoegen

### PRODUCT

Glasseal MS is een 1-component elastische afdichtingskit op basis van SMP

### TOEPASSINGEN

- Topafdichting van enkel- en dubbelglas in houten, metalen of kunststof kozijnen, volgens NPR 3577, systeem K.
- Afdichting van neggekanten van raam- en deurkozijnen en andere aansluitvoegen in gevels en puin.
- Afdichting van gelaagd glas.
- Hieldichting bij binnenbeglazing. In NPR 3577 is het voorgeschreven om bij binnenbeglazing een heldichting aan te brengen. Glasseal MS is hiervoor geschikt.

### EIGENSCHAPPEN

- Goed overschilderbaar met dispersieverven en de meeste alkydharsverven.
- Oplosmiddel-, isocynaat en siliconenvrij.
- Uitstekende UV-bestendigheid.
- Elastisch.
- Snelle doorharding.
- Verdraagzaam met PVB-foliën.
- Verdraagzaam met de gebruikte materialen in de randafdichting van dubbel glas (NEN 3576).

### VERWERKING

**Ondergrond:** De ondergronden dienen schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.

**Voorstrijken:** Gebruik voor poreuze ondergronden Bostik Primer MSP. Bij dubbele beglazing wordt aangeraden de zwarte glasprimer Bostik Prep G+ toe te passen zodat het glasoppervlak tussen glas en kit niet aan UV-straling blootgesteld wordt.

**Voegconstructie:** Diepe voegen opvullen met Bostik rondschuim. Bij bewegingsvoegen is de voegdiepte ca. 2/3 van de voegbreedte met een minimale diepte en breedte van 6 mm.

**Aanbrengen:** Glasseal MS is eenvoudig aan te brengen met een hand- of luchtdrukpistool. In verband met huidvorming binnen 15 minuten de kit met een voegspijker of houten



spatel tegen de voegwanden drukken en direct daarna gladstrijken of afmeten. Een lichte zeepoplossing voorkomt dat kit aan het gereedschap blijft kleven. Vermijd dat er zeepwater tussen voegwand en kit komt (ter voorkoming van mogelijke randonthechting).

**Reinigen:** Uitgeharte kit is niet oplosbaar en kan alleen mechanisch verwijderd worden. Verse kitresten verwijderen met een schone, kleurstofvrije doek gedrenkt in Liquid 1.

**Schilderen:** Zodra de kit een stevig huidje heeft gevormd kan met schilderen worden begonnen. Gezien de grote verscheidenheid aan verven, de verfverdraagzaamheid van tevoren te testen. Bij gebruik van alkydharslakken kan de droging van de verf nadelig worden beïnvloed. Bewegingsvoegen dienen niet overschilderd te worden, aangezien de verf niet elastisch is en dus de voegbewegingen niet kan volgen. Als men pas na 48 uur kan overschilderen, dient men de voegen eerst goed te reinigen. Voor niet-genoemde ondergronden of toepassingen Bostik B.V. raadplegen.

### CLASSIFICATIE/CE-MARKERING

Voegkitten voor gevelementen EN 15651-1:2012: F Ext-Int CC 25HM

Voegkitten voor beglazingsvoegen EN 15651-2:2012: G CC 25HM

Voegkitten voor sanitairvoegen: EN-15651-3: 2012: S XS3

Voegkitten voor vloervoegen: EN 15651-4 :2012 : PW CC 12,5E

### OPSLAG EN STABILITEIT

Bewaren in niet-geopende verpakking onder droge condities tussen +5°C en +30°C. Houdbaarheid minstens 12 maanden na productie. Aangebroken verpakking is beperkt houdbaar.

## INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op [bostiksd.s.thewerccs.com](http://bostiksd.s.thewerccs.com) verkrijgbaar.

Artikelnummer	EAN code	Kleur
30606509	8713572034	wit
30606541	8713572034	grijs
30606547	8713572034	bruin
30606549	8713572034	zwart

Technische kenmerken	
Basis	SMP
Component	1
Type	elastisch
Consistentie	gladde, homogene pasta
Uithardingsysteem	neutraal (reukvrij)
Soortelijk gewicht	ca. 1,56 gr/ml
Huidvorming (begin)	15 minuten (bij 20°C/RV 50%)
Doorhardingssnelheid	3 mm / 24 uur (20°C /RV 50%)
Standvermogen 25 mm	< 3 mm (bij 22°C)
Shore A	35 (ISO 868)
Spanning bij 100 % rek	ca. 0,90 N/mm <sup>2</sup> (ISO 8339)
Rek bij breuk	> 300% (ISO 8339-40)
Toelaatbare voegbeweging	25%
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +35°C
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +90°C
Overschilderbaar	ja, met de meeste alkydharlakken en dispersieverven
Verdraagzaam met PVB-foliën	ja
Verpakking	290 ml patroon
Verpakt per	12

### BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0)73 6 244 244  
+ 32 (0) 9 255 17 17



### Bostik BV

De voerman 8  
5215 MH 's-Hertogenbosch  
T: + 31 (0)73 6244244  
[infoNL@bostik.com](mailto:infoNL@bostik.com)  
[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

### Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86  
B-9000 Gent  
T: + 32 (0) 92551717  
[info@bostik.be](mailto:info@bostik.be)  
[www.bostik.be](http://www.bostik.be)