

Hoveniers Turbo Beton

VOORGEMENGDE ZEER SNELLE MONTAGEMORTEL

VOORDELEN

- Voorgemengd
- Zeer snelle uitharding
- Gemakkelijk en snel verwerkbaar
- Sterk

PRODUCT

Bostik Turbo Beton is een voorgemengde droge montagemortel. Mengen vooraf is niet nodig, het product verhardt door bevochtiging met water.

TOEPASSINGEN

Bostik Turbo Beton is voornamelijk voor de snelle bevestiging en verankering van palen, schuttingen, tuinhekken, schommels, pergola's, tuinbanken, vlaggenmasten etc.. Door de snelle binding van het beton hoeft het te betonneren element tijdens de hardingsfase niet of slechts licht ondersteund te worden. Is binnen 15 minuten hard, mengen is niet nodig, droog storten en water toevoegen. Tevens geschikt voor de vervaardiging van kleine funderingen van bijvoorbeeld een tuinhuisje of een serre.

EIGENSCHAPPEN

- 1-component
- Voorgemengd
- Slechts water toevoegen
- Zeer sterk
- Snelle binding en uitharding
- Hydraulisch afbindend
- Weer- en vorstbestendig
- Voor buiten en binnen
- Niet geschikt voor constructieve toepassingen
- Niet brandbaar

WERKVOORBEREIDING

Graaf in een stabiele bodem een gat of greppel met de gepaste afmetingen naar de functie van het te bevestigen element of te vervaardigen fundament. Funderingen vorstvrij aanleggen. Zijvlakken en bodem van het gat of de greppel met water bevochtigen.

VERWERKING

Giet het gat voor de helft vol met schoon leidingwater. Plaats het te bevestigen element in het midden en loodrecht in het gat. Giet Bostik Turbo Beton direct uit de verpakking droog en gelijkmatig uit rond het te bevestigen



element. Tot een maximale hoogte van 20 cm ingieten. Til het te bevestigen element direct na het vullen even iets op zodat de specie ook onder het te bevestigen element komt. Giet met een gieter de benodigde hoeveelheid water op het droge oppervlak. Hoeveelheid te gebruiken water: ca. 3,5 liter per zak van 25 kg Bostik Turbo Beton.

Bij diepere gaten meerdere lagen van elk 20 cm aanbrengen en – zoals hierboven beschreven – met water bevochtigen. Eventueel nog aanwezige droge mortel besproeien. Oppervlak na het wegzinken van het water door aankloppen verdichten en glad afstrijken. Gedurende 7/8 (bij ca. 20°C) minuten is de mogelijkheid om het vast te zetten element te corrigeren.

Daarna is een positieverandering niet meer mogelijk en na 15 minuten kunnen hulpconstructies voor het fixeren van de in te bouwen onderdelen worden verwijderd. Vers verwerkt beton beschermen tegen vorst.

Gereedschap na gebruik onmiddellijk water reinigen.

www.bostik.nl

BOSTIK HOTLINE

Smart help +44 123 45 678

