

Kunstgras Lijmband

HECHTBAND VOOR HET PLAATSEN VAN KUNSTGRAS

VOORDELEN

- Zeer sterk
- Eenvoudig aan te brengen
- Volledig lijmdicht
- Uitermate vorstbestendig

PRODUCT

Bostik Kunstgras Lijmband is een zeer sterke en vochtbestendige hechtband.

TOEPASSINGEN

Lijmband om, in combinatie met patronen Bostik Kunstgraslijm of Bostik Kunstgraslijm 2-Componenten, kunstgrasnaden vrijwel onzichtbaar te verlijmen.

EIGENSCHAPPEN

- Spunbonded polyester 135 g/m² gelamineerd met 20µ PE folie.
- Vezelige sluijer voor een optimale aanhechting aan beide zijden.
- Volledig lijmdicht.
- Compact formaat.
- Kleur wit.

VERWERKING

Sla voor het lijmen de kunstgrasrollen terug. Rol de lijmband tussen 2 delen kunstgras uit. Breng op het lijmband 1-component Bostik Kunstgraslijm (waaievormig patroon) of Bostik Kunstgraslijm 2-Componenten aan. De lijm dient in een strookbreedte van ongeveer 15-20 cm op het band te worden aangebracht.

Sla na het aanbrengen van de lijm het kunstgras terug en druk het kunstgras aan.

OPSLAG EN STABILITEIT

Opslaan op de een droge, koele en donkere plek (voorkom zonlicht).

INFORMATIEAANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostiksd.thevercs.com verkrijgbaar.



Technische kenmerken	
Basis	Met vlies versterkt polyester en gelamineerd met 20 µm PE folie
Dikte	0,65 mm (DIN EN ISO 29073-2)
Specifiek gewicht	170 g/m ² (DIN EN 29073-1)
Trekweerstand in lengterichting	230 N/50 mm (DIN EN 29073-3)
Trekweerstand in breedterichting	210 N/50 mm (DIN EN 29073-3)
Verwerkingstemperatuur	vanaf 5°C

Breedte (mm)	Lengte (m)	Art. nr.	Verpakt per
300	10		4
300	30		-
300	100		-

Bostik BV
De Voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV
Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31(0)73 6244244



Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.