

# Hoveniers Steenlijm Poeder

## KRACHTIGE CEMENTAIRE STEENLIJM

### VOORDELEN

- Gemakkelijk te verwerken
- Hoge kleefkracht
- Weersbestendig
- Voor binnen- en buitentoepassing

### PRODUCT

Bostik Hoveniers Steenlijm Poeder is een droge mortel op cementbasis en geschikt voor het verlijmen van vrijwel alle steensoorten.

### TOEPASSINGEN

Bostik Hoveniers Steenlijm Poeder is een mortel die uitermate geschikt is voor het verlijmen en plaatsen van muurtjes, borders van diverse soorten bakstenen, betonstenen en natuurstenen in tuinen. Vanwege de unieke eigenschappen kan Bostik Hoveniers Steenlijm Poeder gebruikt worden als lijm en voeg.

### EIGENSCHAPPEN

- Hoge kleefkracht
- Weersbestendig
- Gemakkelijk te verwerken
- Verbruik: ca. 5 kg/m<sup>2</sup>, afhankelijk van steen, laagdikte en metselverband.
- Kleur: grijs

### VERWERKING

#### Ondergrond:

De ondergrond dient schoon, droog en vlak te zijn. De eerste laag dient waterpas te staan, zodat de bovenliggende rijen ook recht blijven.

#### Verwerking:

De inhoud van een emmer van 15 kg aanmaken met ca. 3 liter schoon leidingwater. De juiste waterhoeveelheid is afhankelijk van het vochtgehalte van de te verlijmen steen en de ondergrond. Eerst water in een schone kuip, dan droge mortel toevoegen.



Mengen met een boormachine en mengstaaf. Homogeen en kluitvrij aanmaken. De mortel volvlaks met een troffel op de steen aanbrengen en eventueel afstrijken met een lijmkam. Naar keuze ook mortel op de kopse kant van de steen aanbrengen voor een dichte stootvoeg. Tijdens het aandrukken van de stenen zo min mogelijk lijm aan de voorzijde uit de voegen laten lopen. Te veel aangebrachte mortel die aan de zichtzijde(n) uitpuilt, laten aanstijven en na ongeveer 45 minuten met een voegspijker uitkrabben tot de gewenste diepte. Bij voorkeur op de gehele achterzijde van het muurtje een dunne filmlaag Bostik Hoveniers Steenlijm Poeder aanbrengen.

#### Nabehandeling:

De vers verwerkte mortel beschermen tegen snelle uitdroging en weersinvloeden, zoals zon, wind, slagregen en vorst.

Aan gereed product mogen geen verdere toevoegingen worden gedaan. Ook geen vorstbeschermende middelen. Bij twijfel proefverlijming uitvoeren om eventuele vlekvorming te voorkomen.

## REINIGING

Gereedschap onmiddellijk met warm water reinigen. In verharde toestand is reiniging alleen nog mechanisch mogelijk.  
Niet uitgeharde lijm nooit met water of borstel verwijderen.

## OPSLAG EN STABILITEIT

Houdbaarheid minimaal 12 maanden bij droge en vorstvrije opslag.

## INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op [bostik.sds.thewerco.com](http://bostik.sds.thewerco.com) verkrijgbaar.

Technische kenmerken	
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	tussen +5°C en 25°C
<b>Verwerkingstijd</b>	ca. 2 uur
<b>Laagdikte</b>	2-6 mm
<b>Verbruik</b>	ca. 5 kg/m <sup>2</sup> , afhankelijk van steen, laagdikte en metselverband
<b>Kleur</b>	grijs
<b>Verpakking</b>	emmer 15 kg
<b>Artikelcode</b>	30608621

**Bostik BV**  
De Voerman 8  
5215 MH 's-Hertogenbosch  
T: + 31 (0)73 6244244  
[infoNL@bostik.com](mailto:infoNL@bostik.com)  
[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

**Bostik Belux SA - NV**  
Meulestedekaai 86  
B-9000 Gent  
T: + 32 (0) 92551717  
[info@bostik.be](mailto:info@bostik.be)  
[www.bostik.be](http://www.bostik.be)

**BOSTIK HOTLINE**

**Smart help +31(0)73 6244244**



Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.