

# Prep PE/PP

## HECHTINGSVERBETERAAR VOOR PE EN PP ONDERGRONDEN

### VOORDELEN

- Verbeterd hechting
- Sneldrogend
- Één stapsvoorbereiding

### PRODUCT

Bostik Prep PE/PP is een voorbehandelingsmiddel ter verbetering van de hechting van diverse specifieke Bostik Silyl Modified Polymer gebaseerde producten waarmee plastic substraten verlijmd of afgedicht worden

### TOEPASSINGEN

Voorbehandeling van kunststof, in het bijzonder PE en PP.

### EIGENSCHAPPEN

- Sneldrogend: ongeveer 15 minuten.
- Eenvoudige en direct verwerkbaar.
- Laag verbruik.

### VERWERKING

De ondergronden moeten schoon, droog en vrij van stof en vet zijn. De verpakking goed gesloten houden tot het moment van gebruik. Gebruik geen Prep PE/PP rechtstreeks vanuit de verpakking. Prep PE/PP moet in een dunne laag worden aangebracht met behulp van een kwast, borstel of pluïsvrije doek. Na een droogtijd van ongeveer 15 minuten kan er afgedicht of verlijmd worden. De beste resultaten worden verkregen wanneer er binnen 4 uur na het aanbrengen van de primer afgedicht of verlijmd wordt. Breng daarom niet meer primer aan, dan binnen 4 uur verwerkt kan worden. Vermijd contact met de reeds voorbehandelde ondergrond, omdat dit de hechting negatief kan beïnvloeden. N.B.: We adviseren u om vooraf altijd op kleine schaal een hechtingstest uit te voeren.

### VERBRUIK

Het verbruik van Prep PE/PP is ongeveer 15m<sup>2</sup> per liter.

### OPSLAG EN STABILITEIT

Minstens 18 maanden houdbaar in niet-geopende originele verpakking onder droge condities bij temperaturen van +5°C tot +30°C.

### INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op [bostikdsd.thewercs.com](http://bostikdsd.thewercs.com) verkrijgbaar.



### INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op [bostikdsd.thewercs.com](http://bostikdsd.thewercs.com) verkrijgbaar.

Technische kenmerken	
Vaste stofgehalte:	ca. 13%
Soortelijk gewicht:	0,9 g/ml
Vlampunt:	± 15 m2 per liter
Droogtijd:	± 15 minuten
Artikelnummer	30021551
EAN code	8713572033261
Kleur	transparant
Verpakking	500 ml blik
Verpakt per	18

#### BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244  
+ 32 (0) 9 255 17 17



#### Bostik BV

De voerman 8  
5215 MH 's-Hertogenbosch  
T: + 31 (0)73 6244244  
infoNL@bostik.com  
[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

#### Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86  
B-9000 Gent  
T: + 32 (0) 92551717  
info@bostik.be  
[www.bostik.be](http://www.bostik.be)

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.