

Hoveniers Steenlijm PU

HOOGWAARDIGE KANT-EN-KLARE STEENLIJM

VOORDELEN

- Zeer snelle en schone verwerking
- Sterke verbinding
- Korte droogtijd
- Klaar voor gebruik
- Uitstekende hechting op diverse ondergronden
- Stofvrije verwerking

PRODUCT

Bostik Hoveniers Steenlijm PU is een hoogwaardige gebruiksklare 1-component polyurethaanlijm voor het verlijmen van diverse steensoorten.

TOEPASSINGEN

Bostik Hoveniers Steenlijm PU is speciaal ontwikkeld voor de verlijming van betonsteen en natuursteen in de tuin en voor het verlijmen van niet-dragende muren van gips, beton, cellenbeton- en kalksteenblokken. Bostik Hoveniers Steenlijm PU wordt gebruikt als vervanging van mortel voor het bouwen van o.a. tuin(sier)muren. Bostik Hoveniers Steenlijm PU hecht aan vrijwel alle gebruikelijke bouwmaterialen.

EIGENSCHAPPEN

- Eenvoudige en arbeidsvriendelijke verwerking
- Tijdsbesparende verwerking
- Klaar voor gebruik
- Sterke verbinding na korte droogtijd
- Goede hechting op diverse ondergronden
- Reageert d.m.v. luchtvochtigheid
- Niet geschikt voor continue waterbelasting
- Niet geschikt voor het vullen van/injecteren van grotere, holle ruimten waar onvoldoende vocht beschikbaar is
- Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden
- Beschikbaar als pistoolschuim, als hand bus (met rietje) en met combi valve (zowel als pistoolschuim als met rietje te verwerken).

VERWERKING (PISTOOLSCHUIM)

Werkvoorbereiding

De ondergronden moeten stabiel, schoon en stof- en vetvrij zijn. Losse deeltjes verwijderen en direct voor de verwerking poreuze ondergronden licht met water bevochtigen. Niet-poreuze oppervlakken moeten droog blijven. De ideale verwerkingstemperatuur is ongeveer + 20 graden °C. Te



koude blikken voorzichtig in lauw water opwarmen. Nooit boven de 50 °C verwarmen, anders kan de bus barsten. Het monteren van het rietje of van de bus op het pistool dient met het ventiel naar boven te worden gedaan (dus onder het pistool draaien). De bus daarbij niet scheef inzetten of te vast aandraaien. Na het monteren de bus ca. 20x goed schudden.

Verwerking als pistoolschuim

De vrijkomende lijm kan exact worden geregeld door de instelschroef achter op het pistool. Ontgrendel/open de schroef aan de achterzijde voor eenderde. Hierdoor kan Bostik Hoveniers Steenlijm PU uitstekend worden gedoseerd. Breng voldoende lijm aan op de ondergrond om een stabiele constructie te garanderen. Zorg ervoor dat ten minste 80% van het blok/steen oppervlak bedekt is met Bostik Hoveniers Steenlijm PU. U kunt dit controleren door het tweede blok te plaatsen en weer onmiddellijk te verwijderen. Plaats de blokken door ze een beetje te bewegen wanneer deze op hun plaats gebracht zijn, om de lijm gelijkmatig te verdelen en te voorkomen dat de lijm zich ophoopt.

Reiniging

Voordat u de Bostik Hoveniers Steenlijm PU vervangt de bus volledig leegspuiten. Verse lijmresten kunnen verwijderd worden met Bostik Gun&Foam Cleaner. Reeds uitgeharde lijmresten dienen mechanisch verwijderd te worden. Voor het reinigen van het pistool adviseren wij Bostik Gun&Foam Cleaner.

Overschilderbaarheid

Bostik Hoveniers Steenlijm PU is overschilderbaar en af te werken met kit/stuclaag na complete doorharding.

OPSLAG EN STABILITEIT Bewaren in niet-geopende verpakking onder droge condities tussen +5 en +25°C. Houdbaarheid 18 maanden. De bussen rechtop bewaren.

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostiksd.s.thewerco.com verkrijgbaar.

Technische kenmerken	
Basis	Polyurethane
Aantal componenten	1
Treksterkte	7 N / mm ² (na 24 uur)
Tack free time	5-15 minuten
Yield	4-7 m ²
Uithardingstijd	50 - 150 minuten
Verwerkingstemperatuur	tussen +5°C en +35°C
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +90°C
Brandklasse	B2
Verpakking	750 ml pistoolschuim 500 ml hand bus 750 ml combi valve
Verpakt per	12
Pallet	750 ml - 672 stuks, 500 ml - 780 stuks
Artikel Code	750 ml - 30608647 500 ml - 30608628 combi valve 750 ml - 30615272

Smart help



Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
T: +31 (0)162 491000
www.Bostik.com

Bostik B.V.
De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV
Meulestedekaai 86 B-9000
Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be