



TECHNISCHES DATENBLATT

Holzlacke matt auf Wasserbasis

Beschreibung

Matte Farbe auf Acrylbasis in wässriger Dispersion für den Innen- und Außenbereich. Hochwertiger Schutz und Verschönerung von Holz. Sorgt für eine perfekt gleichmäßige Oberfläche. Hat eine **gute Deckkraft** und ist leicht aufzutragen. **Abwaschbar, vergilbt nicht und trocknet schnell**. Nahezu geruchlos.

Oberfläche

Dient dem hochwertigen Schutz und der Verschönerung von Holz. Kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden. Geeignet für Türen, Fenster, Sockelleisten, Fensterläden, Zäune, ...

Vorbereitung

Auf einen sauberen, trockenen, staub- und fettfreien Untergrund auftragen. Nicht haftende Teile von der Oberfläche entfernen. Risse, Löcher und Unebenheiten im Holz auffüllen. Vorbehandlung mit ISOPrim auf Wasserbasis, insbesondere auf blanken und ausgebesserten Stellen.

- Schleifen Sie schlecht haftende Farbe ab. Wenn alte Anstriche abplatzen oder abblättern, diese vollständig entfernen. Anschließend mit verdünntem Ammoniak (9 Teile Wasser und 1 Teil Ammoniak) entfetten, matt anschleifen und entstauben. ISOPrim auf Wasserbasis auftragen.
- Gut haftende Altanstriche mit verdünntem Ammoniak (9 Teile Wasser und 1 Teil Ammoniak) waschen/entfetten. Matt anschleifen und entstauben. ISOPrim auf Wasserbasis auftragen.
- Ölige Untergründe mit verdünntem Ammoniak (9 Teile Wasser und 1 Teil Ammoniak) waschen. ISOPrim auf Wasserbasis auftragen.
- Neues „blutendes“ Holz mit verdünntem Ammoniak (9 Teile Wasser und 1 Teil Ammoniak) entfetten, matt anschleifen und abstauben. ISOPrim auf Wasserbasis auftragen.

Fertigstellung

2 Anstriche mit Holzlacke matt auf Wasserbasis auftragen.

Nach dem Trocknen zwischen den Anstrichen sehr leicht schleifen und abstauben. Streichen Sie in dünnen Schichten und lassen Sie der Oberfläche ausreichend Zeit zum Trocknen. Zu dicke Schichten verlangsamen die Trocknung.

Anwendung

Nicht unter 8° C verwenden. Vor Gebrauch gut umrühren. Fertig zum Gebrauch.

Mit Pinsel oder Farbbrolle auftragen:

Den 1. Anstrich falls erforderlich mit bis zu 5% Wasser verdünnen.

Den 2. Anstrich unverdünnt auftragen.

Trocknungszeit

Staubtrocken nach 1 bis 2 Stunden

Überstreichbar nach 8 Stunden



TECHNISCHES DATENBLATT

Holzlacke matt auf Wasserbasis

Reinigung der Ausrüstung

Reinigen Sie die Werkzeuge wie Pinsel oder Farbrolle sofort nach dem Gebrauch mit warmem Wasser und Seife.

Ertrag (indikativ)

10-15 m²/l pro Anstrich je nach Untergrund.

Verpackung

0,5 l

Physische Eigenschaften

<u>Erscheinungsbild</u>	Matt
<u>Art des Bindemittels</u>	Acrylatdispersion
<u>Pigment</u>	Rutil-Titandioxid, mineralische Füllstoffe
<u>Lösemittel</u>	Wasser
<u>Dichte (kg/l)</u>	Base P 1,22 (+/- 0,05) Base D 1,17 (+/- 0,05) Base TR1,13 (+/- 0,05)
<u>Glanz</u>	< 5 Einheiten @ 60°

Lagerung

In der ungeöffneten Originalverpackung an einem trockenen und kühlen Ort 12 Monate haltbar. Frostfrei lagern.

Sicherheit

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Beim Umgang mit dem Produkt stets geeignete Schutzausrüstung tragen. Reste nicht in den Abguss entleeren. Inhalt/Behälter gemäß den Sortieranweisungen eines zugelassenen Entsorgungsunternehmens entsorgen.

Ausführliche Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

EU VOC-Grenzwerte

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/d): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält weniger als 130 g/l VOC

Dieses technische Datenblatt vom 28.01.2025 annulliert und ersetzt alle früheren Ausgaben.
Diese technischen Daten beruhen auf unseren eigenen Kenntnissen und Versuchen und sollen Ihnen als Anhaltspunkt dienen.
Eine Haftung aufgrund der Angaben in diesem Blatt ist ausgeschlossen.