

Sigmafix Universal



Description	Agent de fixateur et de prétraitement incolore en phase aqueuse pour l'intérieur et l'extérieur, à base de dispersion acrylique.
Usage	Fixation de restes de peinture poudreuse ou farinante sur supports poreux. Prétraitement de supports nus avant mise en peinture pour éviter des embus et assurer une bonne adhérence. Prétraitement de supports à tapisser, afin de faciliter le collage du papier-peint sur des murs très poreux.
Caractéristiques principales	<ul style="list-style-type: none">• Fixe les supports légèrement poudreux• Egalise l'absorption des supports très ou irrégulièrement absorbants• Non saponifiable• Recouvrable par peintures en dispersion et peintures (murales) diluables au white-spirit• Peut être recouvert de papier-peint• Contient moins de 1 g/l COV
Teintes et brillance	<ul style="list-style-type: none">• Laiteuse, pratiquement incolore après séchage• Mat
Données de base	<ul style="list-style-type: none">• Densité: env. 1,0 g/cm³• Extrait sec: env. 26% en volume• Sec au toucher: env; 2 heures• Recouvrement: env. 6 heures• Point d'inflammabilité: n'est pas d'application <p>Les données de base sont déterminées à 23°C, 50% H.R. Ces données sont d'application pour l'épaisseur du film recommandée, sauf contre-indication.</p>
Rendement	<u>Consommation</u> env. 8 m ² /litre, en fonction de l'absorption du support
Systemes	<u>Travaux neufs</u> Prétraiter au Sigmafix Universal Terminer en peinture murale (habituellement 2 couches) <u>Entretien</u> Prétraiter les parties poreuses mises à nu et les endroits réparés (suffisamment secs) au Sigmafix Universal. Achever avec une peinture murale.
Conditions du support	<u>Béton et autres supports à base de ciment</u> Exempts de laitance et d'autres impuretés <u>Enduits contenant de la chaux (également réparations)</u> Complètement durcis et n'ayant pratiquement plus de réaction alcaline. Également applicable sur plâtre, briques, béton cellulaire, agglomérés et anciennes couches de peinture murales non lavables. Éliminer les couches très poudreuses et farinantes.

Sigmafix Universal



Conditions d'application

Les conditions permettant l'indispensable formation du film (durcissement de la peinture) sont:
La température ambiante et la température du support doivent être de min. 5°C durant l'application et le séchage.
Une humidité relative de max. 85%.
La température du support doit être au moins 3°C au-dessus du point de rosée

Instructions d'emploi

Brosse
Brosse propre à poils longs

Rouleau
Rouleau microfibre (p. ex. ProGold 150560)

Dilution

	Sigmafix Universal	eau de ville
supports absorbants	1 volume	4 volumes
supports fortement absorbants (béton cellulaire)	pas diluer	
supports légèrement farinants	1 volume	4 volumes

Diluant de nettoyage
Eau de ville

Mesures de sécurité

Voir fiches 1430 et 1431 (a+b).
Pour de plus amples renseignements, consulter la fiche de données de sécurité.

Données complémentaires

Adhérence / imprégnation
Excellente

Pouvoir opacifiant
Néant, incolore

Cette Fiche Technique est également disponible en Anglais.

Conservation

24 mois minimum dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel en emballage d'origine non entamé.