



Technische fiche Primer Hydro

Productbeschrijving

Watergedragen curatieve en preventieve behandeling voor ongedierte met een schimmelwerende werking. Na de behandeling, zijn de risico's van de klassen 1 en 2 van de normen EN 335-1 en -2 gedekt, alsook die van klasse 3-A (gebruik buitenshuis zonder grondcontact –harshoudend en loofhout) , beschermd.

Specificaties

Werkzame bestanddelen:

- Iodocarbamaat
- Propiconazol
- Tebuconazol
- Cypermethrine

Dichtheid: 1

pH: 6,1 – 6,7

De prestaties van Primer Hydro werden vastgesteld op basis van genormaliseerde doeltreffendheidstests volgens norm EN 599-1 (prestaties van producten voor preventieve houtbescherming):

- EN 46 + EN 73 + EN 84 tegen boktor,
- EN 20-1 + EN 73 tegen lyctus,
- EN 113 + EN 73 + EN 84 tegen steeltjeszwam (houtrot),
- EN 118 + EN 73 + EN 84 tegen termieten,

en met curatief effect:

- EN 22 tegen boktor,
- EN 370 + EN 73 tegen boorkever en klopkever.

Verbruik preventieve behandeling:

Klasse 1: 100 g/m² in 1 laag (naald- en loofhout)

Klasse 2: 100 g/m² in 1 laag (naald- en loofhout)

Klasse 3: 100 g/m² in 1 laag (naaldhout)





Klasse 3: 200 g/m² in 2 lagen (loofhout)

Verbruik curatieve behandeling:

300 g/m² of 25 liter/m³ naargelang de houtsoorten en de wijze van aanbrengen (bestrijken, injecteren...).

Toepassing

Preventieve behandeling: Primer Hydro kan worden aangebracht met de kwast (1 of 2 behandelingen naargelang de risicoklasse) of kort dompelen gedurende 30 seconden tot 3 minuten

Curatieve behandeling: Het aangetaste hout ontdoen van alle bekledingen en vermolmde delen. Primer Hydro kan worden aangebracht door: insmeren en besproeien (dubbele oppervlaktebehandeling), injecteren onder druk voor dik hout (dakspanten, gordingen enz...).

Droogtijd: 24 tot 48 uur in een verluchte omgeving in normale omstandigheden. Met Primer Hydro behandeld hout kan nadien geschilderd worden (beits, vernis, lak, ...)

Veiligheid

Het dragen van een bril, handschoenen en een masker tijdens het gebruik wordt ten zeerste aanbevolen.

Na het gebruik moet men zorgvuldig gelaat en handen wassen. In geval van contact met de huid en de ogen, overvloedig spoelen met water.

Buiten het bereik van kinderen houden. Uit de buurt van voedsel en planten houden. Niet in het milieu storten.

De verpakking niet opnieuw gebruiken.

Deze verf bevat weinig VOS. Klasse A/j verf met maximum 130 gr/l VOS. Limiet 2010: 130 gr/l. Zie Veiligheidsinformatieblad.

