



BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics



NAT4100 1-2K NATURAQUA PARKETTLACK

Watergedragen vernis milieuvriendelijk voor de parketvloerbehandeling - Transparant

OMSCHRIJVING

Het kan worden gebruikt als één componentproduct of kan worden geactiveerd met Catalyst 4100-2K, met de verhouding vernis: katalysator = 10: 1. Respecteert het milieu en de gezondheid van de werknemers, op waterbasis en praktisch VOC-vrij. Met PARKETTLACK kunnen zeer hoge beschermingsniveaus worden verkregen tegen slijtage, voor traditionele houten vloeren, voor geschuurde of om te herstellen vloeren. Hoge prestaties met gemak van één component / katalyseerbare technologie.

CHEMISCHE / FYSISCHE KENMERKEN

Vorm:	- deel A: doorschijnende witachtige vloeistof - deel B: transparante vloeistof
Katalyseverhouding:	A: B = 10: 1
Temperatuurbereik van toepassing:	van +5 ° C tot +30 ° C
Glans:	glanzend / satijn / ondoorzichtig / diep-ondoorzichtig
Pot life:	2-3 uur vanaf het mengen
Stofvrije tijd:	≈ 30 min
Droogtijden:	- overschilderbaar ≈ 4 - 6 uur - licht verkeer ≈ 24 - 36 uur - normaal / zwaar verkeer ≈ 7 - 10 dagen
Opbrengst:	≈ 80 - 100 ml / m ² per laag
Reiniging:	water

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Vorbereiding van steunen

Schuur het parket om een glad en schoon oppervlak te krijgen, vrij van olie, vet, was, siliconen en oude vernissen. Breng NATURA HOLZMASSE BASE aan om de scheur en onregelmatigheden op te vullen, en / of om het oppervlak te egaliseren en om de absorptiecapaciteit te homogeniseren. Na 1-2 uur drogen, schuren met schuurpapier 120-180 korrel. Voor het aanbrengen van de vernis voorzichtig stofzuigen en reinigen met een doek. Op een glad en goed geschuurd oppervlak, schoon en vrij van oliën, vetten, wassen, siliconen, oude vernisresten, breng PARKETTLACK aan in twee of drie lagen (80-100 ml / m² elk), afhankelijk van de laatste gewenste afwerking van de finish:

Eén component - breng het product aan en schuur na 12 uur met schuurpapier korrel 220, zuig voorzichtig alle stof op en maak schoon met een antistatische doek. Breng vervolgens een tweede laag PARKETTLACK aan.

Twee componenten - meng vernis en katalysator 4100-2K in verhouding 10: 1, roer goed en voeg 5-10% water (mogelijk gedemineraliseerd) en roer opnieuw. Breng het product na 10 minuten aan en vervolgens wacht 12 uur en schuur met schuurpapier korrel 220, zuig voorzichtig alle stof op en maak schoon met een antistatische doek. Breng vervolgens een tweede laag PARKETTLACK aan.



BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics



NAT4100 1-2K NATURAQUA PARKETTLACK

Watergedragen vernis milieuvriendelijk voor de parketvloerbehandeling - Transparant

VERDERE INFORMATIE

Acclimatiseer het product voor gebruik op kamertemperatuur. Gebruik schone containers en gereedschap. Elke geopende tank moet zo snel mogelijk worden afgewerkt. Breng voor een homogene afwerking uniforme dikke coatings aan en respecteer de voorgestelde hoeveelheden. Breng bij poreuze houtsoorten altijd drie coatings aan om een gelijkmatige afwerking te verkrijgen.

ONDERHOUD

Behandelde vloeren moeten periodiek worden hersteld. Gebruik Borma PARQUET CLEANER voor de reiniging en voor het periodieke en buitengewone onderhoud gebruik Borma PARQUETWAX, afhankelijk van gebruiksomstandigheden.

WAARSCHUWING

*	Alleen voor professionele gebruikers.
*	Controleer de compatibiliteit (kleur-, olie- en harsgehalte) met onbekende houtsoorten.
*	Verwijder volledig alle resten van eerdere behandelingen om een uniforme afwerking te verkrijgen.
*	Controleer altijd de kamertemperatuur en vochtigheid van hout.
*	Bescherm de eerste 3 uur na het aanbrengen tegen direct zonlicht en lucht.

OPSLAG

Bewaar op een koele, goed geventileerde plaats, houd de container gesloten wanneer niet in gebruik. Blijf weg tegen hitte, vlammen, vonken en andere ontstekingsbronnen. Voorkom bevriezen.

EXTRA

Onze technische data sheets worden opgemaakt op basis van de resultaten van tests van Borma Wachs. Niettemin onze technisch advies wordt te goeder trouw gegeven, maar zonder garantie. Inderdaad verschillende steunen, voorwaarden, toepassingen, installaties, verdunningen zijn vaak onderdeel van het eindresultaat buiten elke controle. De gebruiker moet de geleverde producten testen om te verifiëren of deze kunnen worden aangepast naar zijn / haar behoeften.