



BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics



4951-HW.PLUS HARDWAX PARQUET OIL 1030 PLUS Transparant

OMSCHRIJVING

Behandeling op basis van natuurlijke olie, versterkt met hoogwaardige harsen en wassen, voor het afwerken van houten vloeren, met een of twee coatings. Het herstelt hout liefdevol in zijn oorspronkelijke schoonheid met een aangename natuurlijke afwerking. Geschikt voor zacht en hard hout, met name voor adsorberend en poreus hout. Waterdicht en vlekbestendig, het is ideaal voor het voorbereiden van alle soorten onbehandelde houten vloeren. Kan ook worden gebruikt voor het lakken van deuren, kozijnen, plinten en andere houten objecten. Alleen voor interieurs. Zonder formaldehyde. Let op: Sommige exotische of diepgekleurde houtsoorten kunnen de hardingstijd van de Hardwax Parketolie 1030 PLUS voorkomen of aanzienlijk vertragen. Breng bij het behandelen van dergelijke oppervlakken een zeer dunne eerste laag aan en zorg ervoor dat het gebied goed wordt geventileerd om het droogproces te bevorderen.

FYSISCHE - CHEMISCHE KENMERKEN:

Vorm:	vloeistof
Kleur:	kleurloos
Geur:	typisch
Verdunning:	klaar om te gebruiken. In het geval dat het tot 15% kan worden verdund met Solvoil 06 of Solvoil PLUS
Toepassing:	met een borstel, roller of zachte katoenen doek
Opbrengst:	14-16 mq / L afhankelijk van houtabsorptiesnelheid
Droog tijd:	9-12 uur, afhankelijk van klimaat, dikte van de coating en houtabsorptiesnelheid
Overlak:	14-20 uur
Gebruik temperatuur:	niet lager dan + 10 ° C
Bewaar temperatuur:	niet lager dan + 5 ° C, niet bevroren
Gereedschap schoonmaken:	witte geest

HOE TE GEBRUIKEN

Vorbereitung van de parketvloer:

Schuur het oppervlak om een glad oppervlak te krijgen, schoon en vrij van oliën, vetten, wassen, siliconen en oude vernissen. Vul de spleten en de oppervlakkige onregelmatigheden met HOLZMASSE BASE (code: 0052, bindhars voor de individuele bereiding van houtvuller). Een laatste schuurbeurt met schuurpapier 150-180 korrel geeft een betere uiteindelijke look aan de behandeling. Zuig vóór het aanbrengen van de eerste laag alle stofresten op. De vochtigheidsgraad van hout moet tussen 9 en 12% liggen. Controleer de compatibiliteit met onbekende houtsoorten (kleuring, oliegehalte, remming van het droogproces, enz ...). Sommige houtsoorten die sterk gekleurd zijn of van exotische oorsprong zijn (Lapacho, Ipe, Iroko, mahonie-achtige enz ...), kunnen het drogen van PARKETOLIE vertragen. In deze gevallen wordt voorgesteld om een zeer dunne eerste laag PARKETOLIE aan te brengen en de ruimte goed te ventileren om het droogproces te bevorderen.



BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics



4951-HW.PLUS HARDWAX PARQUET OIL 1030 PLUS Transparant

Gebruik:

Roer de inhoud van het blik goed door voordat u het product gebruikt. Gebruik schone containers en gereedschap. Toepassen volgens de voorgestelde consumptiesnelheid. Breng een gelijkmatige en niet te dikke laag aan om regelmatig te drogen. Na voldoende harding van zand met schuurpapier of net, korrel 220-240 en stof nauwkeurig verwijderen voordat een tweede coating wordt aangebracht. Schuren moet licht maar uniform zijn. Niet compatibel met andere basislak en parketlakken. Voorgestelde lakcyclus Voor olie-afwerkingen van het impregnatietype: breng direct op geschuurd en schoon hout een of twee lagen aan met een zachte katoenen doek, voor een totaal verbruik van 80 g / m² product. In het geval, vooral voor hout met lage porositeit, kan de eerste laag worden verdund met terpentijn. Voor afwerking van het laktype: toepassing, direct op geschuurd en schoon hout, van een of twee lagen met een rol of borstel, voor een totaal verbruik van 180 g / m².

OPSLAG

Bewaar op een koele, goed geventileerde plaats, houd de container gesloten wanneer niet in gebruik. Uit de buurt houden van hitte, vlammen, vonken en andere ontstekingsbronnen. Voorkom bevriezen.

WAARSCHUWING

Zaagsel, katoenen doek, papier en soortgelijke producten doordrenkt met vloeibaar product en in een dergelijke staat laten, kunnen spontane ontbranding veroorzaken. Zorg daarom in geval van aanwezigheid van deze te reinigen materialen voor voldoende ventilatie van de ruimtes om het product snel te laten drogen of maak het nat met water voordat u het weggooit.

EXTRA

Onze technische data sheets worden opgemaakt op basis van de resultaten van tests van Borma Wachs. Niettemin onze technisch advies wordt te goeder trouw gegeven, maar zonder garantie. Inderdaad verschillende steunen, voorwaarden, toepassingen, installaties, verdunningen zijn vaak onderdeel van het eindresultaat buiten elke controle. De gebruiker moet de geleverde producten testen om te verifiëren of deze kunnen worden aangepast naar zijn / haar behoeften.