

Allure



artikelnr. Z8515, versie 2, datum 23-11-2007

> Toepassing

Decoratieve glanzende stuctechniek in lichte kleurstellingen voor binnen. Door de specifieke tekening, licht-donkereffecten en glansschakeringen een zeer fraaie wandafwerking. Te gebruiken voor vlakke wanden, steenachtige materialen, hout en plaatmaterialen.

> Eigenschappen

Omgeving- en gebruikersvriendelijk. 1- potsysteem. Mooie dieptewerking. Zeer stijlvolle wandafwerking.

> Verwerking

Dit product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 10°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85%. Ventileren bevordert de droging.

> Kleur

15 standaardkleuren

> Mengverhouding

n.v.t.

> Eigenschappen

Glans:	Glanzend
Dichtheid:	1,44 kg / L
Vol% vaste stof:	42 %
Vos-gehalte	< 300 gr / L
Vlampunt:	n.v.t.
Verdunning:	Water
Reiniging:	Gereedschap reinigen met warm water
Opslag:	Koel, doch droog in goed gesloten verpakking. Ongeopend tenminste 1 jaar houdbaar.

Voorbehandeling

Product

Applicatie

Droging

Verbruik

Ondergrond:

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn. Loszittende verflagen verwijderen, oude verflagen goed reinigen. Gladde verflagen reinigen en mat schuren. Kalkresten, slikhuid en zoutuitslag dienen volledig verwijderd te worden. Barsten en scheuren herstellen met kunsthars of minerale (cement) mortel. Vervuilde ondergronden zoals nicotine, roest, roet, watervlekken en vet voorbehandelen met dofine Isofixeer. Poederende of zuigende ondergronden voorbehandelen met dofine Unifixeer. Lees voor aanvang de applicatiewijzer.

> Zuigende ondergronden

Een goede diepe indringing en isolatie kan het beste worden verkregen door verwerking met de kwast. Aanbrengen van meerdere lagen bij voorkeur 'nat in nat'.

Unifixeer

Voor gebruik goed oproeren.
Kwast/roller: Niet verdunnen.
Gereedschap reinigen met warm water.

Stofdroog na ca. 1 uur,
overschilderbaar na ca. 3 uur.

Ca. 3-8 m² / L, afhankelijk van de ondergrond.

> Vervuilde ondergronden

Isofixeer

Voor gebruik goed oproeren.
Kwast/roller: Niet verdunnen.
Gereedschap reinigen met warm water.

Stofdroog na ca. 30 min,
overschilderbaar na 24 uur.

Ca. 5-12 m² / L, afhankelijk van de ondergrond.

Tussenlaag:

Als basislaag 1 laag dofine Iso Stucprimer aanbrengen, vervolgens met een inoxmes 3 lagen Allure aanbrengen. Werk daarbij in trossen. Na de laatste laag het oppervlak opwrijven met een pluivrije, zachte doek om zo de glansschakeringen te benadrukken.

> Voorbehandelde ondergrond

Iso Stucprimer

Voor gebruik goed oproeren.
Kwast/roller: Niet verdunnen.
Gereedschap reinigen met warm water.

Stofdroog na ca. 30 min,
overschilderbaar na 24 uur.

Ca. 5-10 m² / L, afhankelijk van de ondergrond.

Eindlaag:

3 x Allure

Voor gebruik goed oproeren.
Inoxmes: Niet verdunnen.
Gereedschap reinigen met warm water.

Stofdroog na ca. 1 uur,
overschilderbaar na 24 uur.

Ca. 12-16 m² / L, per laag

