

Little Greene®

— PAINT & PAPER 1773 —

TOM'S OIL EGGSHELL

BESCHRIJVING

Topkwaliteit flexibele dekkende houtafwerking op oliebasis, die een harde, slijtvaste, weer- en UV-bestendige coating met uitstekende vloeï geeft, voor gebruik op zacht- en hardhout buiten. Geschikt voor gevelbekleding, ramen, deuren en ander timmerwerk. Voldoet aan BS 4310 Loodvrij.

EIGENSCHAPPEN

Glansgraad*	Eggshell (10 - 20%)	Vlampunt	38°C
Glans	14-16m ² per liter (afhankelijk van de poreusheid & textuur van het oppervlak)	Tijd om Overschilderbaar**	Minimaal 16 uur Maximum onbepikt na een passende voorbereiding
Aanbevolen laagdikte	25-30 microns droog, per laag	Volume vaste stof*	50%
Aanbevolen aantal lagen	2-3 uur	Beschikbare kleuren	Alle Little Greene kleurvariaties
opslag Life	Minimaal 12 maanden	Beschikbare verpakkingen	1 & 2,5 Liter

*Het kan tot zeven dagen duren voordat het uiteindelijke glansniveau bereikt is, afhankelijk van de dikte van de deklaag en de drogingsomstandigheden.

GOEDKEURINGEN & NORMEN

Vervaardigd onder auspiciën van ISO 9001:2008 kwaliteit & ISO 14001:2004 milieubeheersystemen.

2004/42/EG van de EU-grenswaarde voor dit product (cat.A/e SB): 400g/l (2010). Dit product bevat max 399g/l.

OPPERVLAKKEN

Zachthout en hardhout en eerder geschilderde ondergronden die goed voorbereid en geschuurd zijn en vrij van verontreiniging en stof. Voor een goede hechting mag het product niet worden aangebracht op met was behandeld, geschilderd of gelakt hout zonder volledige verwijdering van de was en zonder juiste reiniging en afschuren.

Niet geschikt voor gebruik op terrassen en veranda's.

KLIMAAT

Ondergrondtemperatuur moet 10 °C of hoger zijn voor het aanbrengen en tijdens het uitharden, en minimaal 3 °C boven het dauwpunt. Tijdens het drogen moet er gezorgd worden voor voldoende droge luchtventilatie. Het vochtgehalte van hout moet voor het aanbrengen onder 15% liggen. Vochtig hout mag nooit worden geschilderd omdat dit zal leiden tot schilfering, afbladderen of barsten.

INFORMATIE VOOR GEBRUIK

Verdunning mag pas plaatsvinden nadat het materiaal grondig gemengd is. Toepassing en gebruik moeten altijd voldoen aan de praktijkrichtlijnen zoals beschreven in BS 6150 en BS 5493.

Voor het beste resultaat op nieuw ongecoat hout twee deklagen aluminium primer voor hout aanbrengen, gevolgd door twee lagen dekkende houtafwerking. Voor het opnieuw schilderen en vernieuwen van degelijk geschilderde ondergronden moeten, na het schuren en schoonmaken van de ondergrond, een of twee lagen dekkende houtafwerking aangebracht worden. Bij reeds geschilderde, beschadigde ondergronden moet alle loszittende en schilferende verf verwijderd worden. Daarna geheel schuren en langs kale plekken de rand van bestaande verf schuren totdat er een glad oppervlak ontstaat. Vervolgens schoonmaken en twee lagen aluminium primer voor hout aanbrengen op de kale gedeelten. Breng daarna op het hele oppervlak twee lagen dekkende houtafwerking aan.

Spuitafwerking:

Conventioneel

Verdunnen tot: 10-20% terpentijn

Formaat spuitopening: 2.00 mm

Luchtdruk: 60psi (0.4MPa) ongeveer

Zonder lucht

Verdunnen tot: 0-10% terpentijn

Formaat spuitopening: 13 thou (0.33mm) ongeveer

Druk spuitopening: 1700psi (12MPa) ongeveer

KWAST EN ROLLER

Verdun naar behoefte met 0-5% terpentijn.

Gebruik voor het beste resultaat een natuurlijke kwast van goede kwaliteit, of een korte, donzige verfröller van mohair.

Disclaimer - De informatie op dit informatieblad is zover ons bekend en volgens onze ervaring correct. The Little Greene Paint Company behoudt zich het recht voor hierin opgenomen gegevens zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De geleverde informatie ontslaat gebruikers niet van de verantwoordelijkheid hun eigen testen en proeven uit te voeren, noch houdt de informatie juridisch bindende garantie van bepaalde eigenschappen of geschiktheid voor een bepaald doel in. Voorwaarden van de service en de toepassing kunnen door onvoorziene omstandigheden veranderen, zodat er geen enkele aansprakelijkheid kan worden aanvaard op basis van de hier verstrekte informatie.

The Little Greene Paint Company Limited, Wood Street, Openshaw, Manchester M11 2FB. England.

Tel: 0845 880 5855 (UK) Tel: +44 161 23 00 880 (Overseas) Fax: 0845 880 5877 (UK) Fax: +44 161 22 33 208 (Overseas)

Little Greene®

— PAINT & PAPER 1773 —

TOM'S OIL EGGSHELL

REINIGING

Materiaal moet na gebruik direct schoongemaakt worden met terpentijn.

VERWIJDERING & RECYCLING

Overgebleven verf moet u inleveren bij een erkend afvalverwerkingsbedrijf. Lege metalen verpakkingen mogen gerecycled worden (verwijder de plastic handvatten van de bussen van 2,5 en 5 liter).

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Raadpleeg voor gebruik altijd de Veiligheidsinformatie van het product, en let op de waarschuwingen op het etiket. Vermijd in het algemeen altijd huidcontact en inademing van spuitnevel door het dragen van een masker, handschoenen en andere beschermingsmiddelen. De ogen moeten overvloedig met water of een professioneel oogwasmiddel worden gewassen, en er moet medische hulp worden verkregen. Zorg tijdens het aanbrengen en drogen voor optimale ventilatie.

Was de huid grondig met een reinigingsmiddel en zeep en water. Product is ontvlambaar. Geen vonken of vuur. Niet roken.

Disclaimer - De informatie op dit informatieblad is zover ons bekend en volgens onze ervaring correct. The Little Greene Paint Company behoudt zich het recht voor hierin opgenomen gegevens zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De geleverde informatie ontslaat gebruikers niet van de verantwoordelijkheid hun eigen testen en proeven uit te voeren, noch houdt de informatie juridisch bindende garantie van bepaalde eigenschappen of geschiktheid voor een bepaald doel in. Voorwaarden van de service en de toepassing kunnen door onvoorziene omstandigheden veranderen, zodat er geen enkele aansprakelijkheid kan worden aanvaard op basis van de hier verstrekte informatie.

The Little Greene Paint Company Limited, Wood Street, Openshaw, Manchester M11 2FB, England.

Tel: 0845 880 5855 (UK) Tel: +44 161 23 00 880 (Overseas) Fax: 0845 880 5877 (UK) Fax: +44 161 22 33 208 (Overseas)