

Little Greene®

— PAINT & PAPER 1773 —

ALUMINIUM WOOD PRIMER

BESCHRIJVING

Hoge kwaliteit grondverf voor hout, speciaal ontwikkeld voor harshoudend hout, om 'zweeten' en noestvlekken te voorkomen. Voor gebruik binnen en buiten.

EIGENSCHAPPEN

Glansgraad	Eggshell (10 - 20%)
Glans	10m ² per liter (afhankelijk van de poreusheid & textuur van het oppervlak)
Aanbevolen laagdikte	55 microns droog, per laag
Aanbevolen aantal lagen	2
Overschilderbaar na	4 uur

Tijd om Overschilderbaar	Minimaal 16 uur
Volume vaste stof	55%
Beschikbare kleuren	Alle in de kleur roze verkrijgbaar
Beschikbare verpakkingen	1 & 2,5 Liter

GOEDKEURINGEN & NORMEN

Vervaardigd onder auspiciën van ISO 9001:2008 kwaliteit & ISO 14001:2004 milieubeheersystemen.

2004/42/EG van de EU-grenswaarde voor dit (cat.A/gsb): 350g/l (2010). Dit product bevat max.350g/l VOC.

Dit product is getest volgens de regelgeving van de in het Frans opgestelde Indoor Air Quality Decree nr 2011-321 – Arrete april 2011 en werd bekroond met een A+.

VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK

Hardwood: Thoroughly clean wood surface to remove oily deposits using white spirit and a lint free cloth, regularly changing the cleaning face of the cloth. Excessive resinous deposits maybe be softened with a heat gun and scraped off using a paint scraper prior to the white spirit cleaning regime.

Softwoods: Voor langdurig succes, reinig de oppervlakken en schuur ze licht.

Voordat er begonnen wordt met het aanbrengen moet zeker zijn dat het vochtgehalte van het hout onder 15% ligt. Vochtig hout mag nooit worden geschilderd omdat dit zal leiden tot schilferen, afbladderen, barsten en voortijdige mislukking van de deklaag.

Nieuw/jong eikenhout mag niet worden geschilderd voordat het tenminste 6 maanden verveerd is.

GEBRUIK

Voor gebruik goed roeren, zodat bezinkingen grondig worden ingemengd. Niet op oppervlakken aanbrengen als de omgevingstemperatuur lager is dan 5 °C.

Kwasten: Gebruik een hoogwaardige synthetische kwast van de juiste afmetingen voor het ophanden zijnde project. Nieuwe kwasten moeten eerst met schoon water worden gewassen en grondig gedroogd worden met een schone, niet pluizende doek.

Doop de kwast niet te ver in de verf om te voorkomen dat er verf aan de huls van de kwast komt. Voorkom druppels en spatten door de kwast niet te overladen. Breng de verf met gelijkmatige streken aan en beperk het te schilderen vlak zodat u gemakkelijk een natte rand kunt houden. Zet voor het mooiste effect de laatste verfstreken in dezelfde richting en schilder nooit over verf die al aan het drogen is. Merk op dat sommige zachthout een 5 % v / v toevoeging van terpentijn Little Greene Aluminium Wood Primer noodzakelijk kunnen zijn voor eenvoud.

Roller: Gebruik voor het beste resultaat op gladde oppervlakken een korte, donzige vachtroller van wolmix. Vergroot zo nodig voor ruwe oppervlakken de vachtlengte, om een gelijkmatige en grondige dekking te garanderen. Zet de laatste streken in dezelfde richting en behoud steeds een natte rand. Schilder nooit over verf die al aan het drogen is omdat dit zichtbare overlappingen en schittering zal geven.

Spuitafwerking:

Conventioneel

Verdunnen tot: 25%(v/v) terpentijn
Formaat spuitopening: 1.60 tot 2.00 mm
Luchtdruk: 0.28 to 0.41 MPa (40 to 60 psi)

Zonder lucht

Verdunnen tot: 10%(v/v) terpentijn
Formaat spuitopening: 0.28 tot 0.54 mm
Druk spuitopening: 12.6 to 19.6 MPa (1800 to 2800 psi)

Disclaimer - De informatie op dit informatieblad is zover ons bekend en volgens onze ervaring correct. The Little Greene Paint Company behoudt zich het recht voor hierin opgenomen gegevens zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De geleverde informatie ontslaat gebruikers niet van de verantwoordelijkheid hun eigen testen en proeven uit te voeren, noch houdt de informatie juridisch bindende garantie van bepaalde eigenschappen of geschiktheid voor een bepaald doel in. Voorwaarden van de service en de toepassing kunnen door onvoorziene omstandigheden veranderen, zodat er geen enkele aansprakelijkheid kan worden aanvaard op basis van de hier verstrekte informatie.

The Little Greene Paint Company Limited, Wood Street, Openshaw, Manchester M11 2FB, England.

Tel: 0845 880 5855 (UK) Tel: +44 161 23 00 880 (Overseas) Fax: 0845 880 5877 (UK) Fax: +44 161 22 33 208 (Overseas)

Little Greene®

— PAINT & PAPER 1773 —

ALUMINIUM WOOD PRIMER

AANBEVOLEN FINISHING SYSTEM

Voor het beste resultaat op nieuw ongecoat hout twee deklagen aluminium primer voor hout aanbrengen, gevolgd door twee lagen Little Greene Oil Primer Undercoat. Werk af met twee volle deklagen Little Greene oliebasis of waterbasis finishing systems. Raadpleeg voor meer details de Veiligheidsinformatie van het product.

REINIGING

Verwijder overtollige verf en maak al het materiaal direct na gebruik schoon met schoon water. Bewaar kwasten en rollers nooit in water omdat dit zal leiden tot slechtere prestaties.

OPSLAG EN LEVENSDUUR

Bewaar ongebruikte verf op een koele, droge en vorstvrije plaats en niet in direct zonlicht en ontstekingsbronnen. Sluit deksels goed na gebruik. Indien ongeopend en bewaard onder de hierboven aangegeven omstandigheden, is dit product minstens twee jaar houdbaar.

VERWIJDERING & RECYCLING

Overgebleven verf moet u inleveren bij een erkend afvalverwerkingsbedrijf. Lege metalen verpakkingen mogen gerecycled worden (verwijder de plastic handvatten van de bussen van 2,5 liter).

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Lees voor gebruik altijd het etiket op het blik. Zorg tijdens het aanbrengen en drogen voor optimale ventilatie. Raadpleeg voor meer details de Veiligheidsinformatie van het product.

Disclaimer - De informatie op dit informatieblad is zover ons bekend en volgens onze ervaring correct. The Little Greene Paint Company behoudt zich het recht voor hierin opgenomen gegevens zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De geleverde informatie ontslaat gebruikers niet van de verantwoordelijkheid hun eigen testen en proeven uit te voeren, noch houdt de informatie juridisch bindende garantie van bepaalde eigenschappen of geschiktheid voor een bepaald doel in. Voorwaarden van de service en de toepassing kunnen door onvoorziene omstandigheden veranderen, zodat er geen enkele aansprakelijkheid kan worden aanvaard op basis van de hier verstrekte informatie.

The Little Greene Paint Company Limited, Wood Street, Openshaw, Manchester M11 2FB, England.

Tel: 0845 880 5855 (UK) Tel: +44 161 23 00 880 (Overseas) Fax: 0845 880 5877 (UK) Fax: +44 161 22 33 208 (Overseas)