

Little Greene®

— PAINT & PAPER 1773 —

TRADITIONAL OIL GLOSS

BESCHRIJVING

Flexibele, slijtvaste, wasbare en waterbestendige volgans op oliebasis voor buiten- en binnentoepassingen op goed voorbehandelde oppervlakken.

EIGENSCHAPPEN

Glansgraad	Hoogglans (> 85%)
Glans	16m ² per liter (afhankelijk van de poreusheid & textuur van het oppervlak)
Aanbevolen laagdikte	35 microns droog, per laag
Aanbevolen aantal lagen	2
Overschilderbaar na	4 uur

Tijd om Overschilderbaar	Minimaal 16 uur
Volume vaste stof	63%
Beschikbare kleuren	Alle Little Greene kleurvariaties**
Beschikbare verpakkingen	1 & 2,5 Liter

** De verf op oliebasis van Little Greene heeft de hoogst mogelijke kwaliteit. Echter, vanwege Europese regelgeving inzake oplosmiddelgehalten, kan het ontbreken van blootstelling aan UV licht of blootstelling aan hitte na verloop van tijd leiden tot vergeling.

GOEDKEURINGEN & NORMEN

Vervaardigd onder auspiciën van ISO 9001:2008 kwaliteit & ISO 14001:2004 milieubeheersystemen.

2004/42/EG van de EU-grenswaarde voor dit product (cat.A/dsb): 300g/l (2010). Dit product bevat max.300g/l VOC.

Dit product is getest volgens de regelgeving van de in het Frans opgestelde Indoor Air Quality Decree nr 2011-321 – Arrete april 2011 en werd bekroond met een A+.

VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK

Nieuw hout: Bij zachte houtsoorten moeten noesten worden afgedekt met een isolatieprimer voor noesten om verkleuring te voorkomen en vervolgens gevuld worden met Little Greene Traditional Oil Primer Undercoat of Little Greene Intelligent Primer Undercoat. Harsrijke harde houtsoorten vereisen voor het aanbrengen van de primer reiniging en behandeling met Little Greene Aluminium Wood Primer (zie de betreffende productgegevens voor meer informatie).

Voordat er begonnen wordt met het aanbrengen moet zeker zijn dat het vochtgehalte van het hout onder 15% ligt. Vochtig hout mag nooit worden geschilderd omdat dit zal leiden tot schilferen, afbladderen, barsten en voortijdige mislukking van de deklaag.

Nieuw/jong eikenhout mag niet worden geschilderd voordat het tenminste 6 maanden verweerd is.

Metalen: Nieuw ijzerhoudend metaalwerk moet handmatig of mechanisch gereinigd worden om oppervlakroest te verwijderen voor het aanbrengen van de Little Greene Traditional Oil Primer Undercoat. Niet-ijzerhoudende metalen moeten worden voorbehandeld of gegrond met een geschikte, gepatenteerde primer.

Bestaande verflagen: Verwijder alle loszittende en schilferende verf. Ontvet met een geschikt schoonmaakmiddel, en spoel na met schoon water. Schuur grondig met medium schuurpapier om een glad oppervlak zonder barsten en andere onvolkomenheden te krijgen, maak een geleidelijke overgang op plekken waar de verf verwijderd is door de rand van de omringende verflaag glad te schuren. Verricht eventuele reparaties, schuur het oppervlak, en breng naar behoren de primer op het blootgestelde oppervlak aan.

Kunststof: Voor langdurig succes, reinig de oppervlakken en schuur ze licht. Breng een hechtingbevorderende gepatenteerde primer voor kunststof aan vóór aanbrenging van de deklaag. Als het object volledig in verf moet worden ingekapseld (zoals bij afvoerpijpen), is licht schuren meer dan voldoende.

GEBRUIK

Voor gebruik goed roeren, zodat bezinkingen grondig worden ingemengd. Niet op oppervlakken aanbrengen als de omgevingstemperatuur lager is dan 5°C.

Kwasten: Gebruik een hoogwaardige synthetische kwast van de juiste afmetingen voor het ophanden zijnde project. Nieuwe kwasten moeten eerst met schoon water worden gewassen en grondig gedroogd worden met een schone, niet pluizende doek.

Doop de kwast niet te ver in de verf om te voorkomen dat er verf aan de huls van de kwast komt. Voorkom druppels en spatten door de kwast niet te overladen. Breng de verf met gelijkmatige streken aan en beperk het te schilderen vlak zodat u gemakkelijk een natte rand kunt houden. Zet voor het mooiste effect de laatste verfstreken in dezelfde richting en schilder nooit over verf die al aan het drogen is.

Voor ingewikkelde objecten, of als hoge omgevingstemperaturen of hoge luchtstromingsomstandigheden niet vermeden kunnen worden, mag de 'open tijd' verlengd worden door een toevoeging van 5% (v/v) terpentijn of 3% (v/v) van een gepatenteerd vertragend additief. Dit advies geldt ook voor grote vlakken; in dergelijke gevallen wordt echter het gebruik van een verfroller aanbevolen.

Licht opschuren tussen de deklagen zal stofdeeltjes en ander oppervlaktevuil verwijderen en zorgen voor een nagenoeg professionele afwerking.

Disclaimer - De informatie op dit informatieblad is zover ons bekend en volgens onze ervaring correct. The Little Greene Paint Company behoudt zich het recht voor hierin opgenomen gegevens zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De geleverde informatie ontslaat gebruikers niet van de verantwoordelijkheid hun eigen testen en proeven uit te voeren, noch houdt de informatie juridisch bindende garantie van bepaalde eigenschappen of geschiktheid voor een bepaald doel in. Voorwaarden van de service en de toepassing kunnen door onvoorziene omstandigheden veranderen, zodat er geen enkele aansprakelijkheid kan worden aanvaard op basis van de hier verstrekte informatie.

The Little Greene Paint Company Limited, Wood Street, Openshaw, Manchester M11 2FB, England.

Tel: 0845 880 5855 (UK) Tel: +44 161 23 00 880 (Overseas) Fax: 0845 880 5877 (UK) Fax: +44 161 22 33 208 (Overseas)

Little Greene®

— PAINT & PAPER 1773 —

TRADITIONAL OIL GLOSS

Roller: Gebruik voor het beste resultaat op gladde oppervlakken een korte, donzige vachtroller van wolmix. Vergroot zo nodig voor ruwe oppervlakken de vachtlengte, om een gelijkmatige en grondige dekking te garanderen. Zet de laatste streken in dezelfde richting en behoud steeds een natte rand. Schilder nooit over verf die al aan het drogen is omdat dit zichtbare overlappingsen en schittering zal geven. Voor ingewikkelde objecten, of als hoge omgevingstemperaturen of hoge luchtstromingsomstandigheden niet vermeden kunnen worden, mag de 'open tijd' verlengd worden door een toevoeging van 5% (v/v) terpentijn of 3%(v/v) van een gepatenteerd vertragend additief.

Spuitafwerking:

Conventioneel

Verdunnen tot: 25%(v/v) white spirit
Formaat spuitopening: 1.60 to 2.00 mm (62 to 78 thou)
Luchtdruk: 0.28 to 0.41 MPa (40 to 60 psi)

Zonder lucht

Verdunnen tot: 10%(v/v) white spirit
Formaat spuitopening: 0.28 to 0.54 mm (11 to 21 thou)
Druk spuitopening: 12.6 to 19.6 MPa (1800 to 2800 psi)

REINIGING

Materiaal moet na gebruik direct schoongemaakt worden met terpentijn. Bewaar kwasten en rollers nooit in terpentijn omdat dit zal leiden tot slechtere prestaties.

OPSLAG EN LEVENSDUUR

Bewaar ongebruikte verf op een koele, droge en vorstvrije plaats en niet in direct zonlicht en ontstekingsbronnen. Sluit deksels goed na gebruik. Indien ongeopend en bewaard onder de hierboven aangegeven omstandigheden, is dit product minstens twee jaar houdbaar.

NAZORG

Reiniging: Bij lichte vervuiling van het oppervlak; een verdunde, lauwwarme oplossing van afwasmiddel gebruiken en een schone spons of pluivrije doek. Spons of doek goed nat maken (maar niet laten druipen), was het betreffende gebied en herhaal indien nodig.

Houd uw huis goed geventileerd tijdens activiteiten die leiden tot ophoping van olie en vetten, zoals koken. Beperk stofvorming bij het klussen door het, bij voorkeur, bij de bron te verzamelen of door grondig te stofzuigen.

Afstoffen kan het best gebeuren met keukenpapier of een zachte doek en de vochtige afstofmethode. Bevestig bij het stofzuigen van aan het schilderwerk grenzende oppervlakken altijd een zachte borstel aan de stofzuiger, om beschadigingen te voorkomen.

Speciale Zorg: Plaats tot tenminste een week na het schilderen geen zware voorwerpen op het oppervlak. Boekenplanken en andere oppervlakken die veel gebruikt worden kunnen baat hebben bij licht insmeren met bijenwas om beschadigingen op de lange termijn te helpen voorkomen.

Reparaties: Schuur het gebied dat opnieuw geschilderd moet worden lichtjes, breng geschikte primer aan op de blootliggende ondergrond. Schilder het object met één of, indien nodig, twee lagen. Bij op zichzelf staande objecten, zoals raamkozijnen en deuren, kan het nodig zijn het hele object opnieuw te schilderen om kleine kleurverschillen tussen de bestaande deklaag en de gebieden die gerepareerd moeten worden, te voorkomen. Plaatselijke reparaties leiden meestal tot mindere esthetische kwaliteit.

VERWIJDERING & RECYCLING

Overgebleven verf moet u inleveren bij een erkend afvalverwerkingsbedrijf. Lege metalen verpakkingen mogen gerecycled worden (verwijder de plastic handvatten van de bussen van 2,5 liter).

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Lees voor gebruik altijd het etiket op het blik. Zorg tijdens het aanbrengen en drogen voor optimale ventilatie. Raadpleeg voor meer details de Veiligheidsinformatie van het product.

Disclaimer - De informatie op dit informatieblad is zover ons bekend en volgens onze ervaring correct. The Little Greene Paint Company behoudt zich het recht voor hierin opgenomen gegevens zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De geleverde informatie ontslaat gebruikers niet van de verantwoordelijkheid hun eigen testen en proeven uit te voeren, noch houdt de informatie juridisch bindende garantie van bepaalde eigenschappen of geschiktheid voor een bepaald doel in. Voorwaarden van de service en de toepassing kunnen door onvoorziene omstandigheden veranderen, zodat er geen enkele aansprakelijkheid kan worden aanvaard op basis van de hier verstrekte informatie.

The Little Greene Paint Company Limited, Wood Street, Openshaw, Manchester M11 2FB, England.
Tel: 0845 880 5855 (UK) Tel: +44 161 23 00 880 (Overseas) Fax: 0845 880 5877 (UK) Fax: +44 161 22 33 208 (Overseas)