



Airless-Tabelle

Produkte	Siophil	Siophob	Siosol	Lithiosol	Siolon	Siolux NAK 3	Siolux EVO	Siolux NAK 2	Siolux Grundfarbe fein	Gelalux	Gelalux Feinspachtel
Silikatprodukte für Innenräume	•					•	•	•	•	•	•
Silikatprodukte für Außen	•	•	•	•	•						
Materialtemperatur	20°C	20°C	20°C	20°C	20°C	20°C	20°C	20°C	20°C	20°C	20°C
Spritzviskosität	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	15 %	15 %	15 %	15 %	Lieferviskosität	Lieferviskosität
Bindemittel- / KonsistenzEinstellung	Siofix	Siofix	Siofix / Lithiofix	Lithiofix	Wasser	Siofix	Wasser	Siofix	Wasser	entfällt	entfällt
Gerät	PS 3.39	PS 3.39	PS 3.39	PS 3.39	PS 3.39	PS 3.23	PS 3.23	PS 3.23	PS 3.23	PS 3.39	PS 3.39
Pistole	AG 14	AG 14	AG 14	AG 14	AG 14	AG 08	AG 08	AG 08	AG 08	AG 14	AG 14
Düsengröße	433	433	433	433	433	517	517	517	517	423	433
Bohrung inch (mm)	0,033 (0,84)	0,033 (0,84)	0,033 (0,84)	0,033 (0,84)	0,033 (0,84)	0,017 (0,43)	0,017 (0,43)	0,017 (0,43)	0,017 (0,43)	0,023 (0,58)	0,033 (0,84)
Spritzwinkel	40°	40°	40°	40°	40°	50°	50°	50°	50°	40°	40°
Strahlbreite *	190	190	190	190	190	225	225	225	225	190	190
Pistolenfilter	ohne Filter	ohne Filter	ohne Filter	ohne Filter	ohne Filter	weiß 50 MA	weiß 50 MA	weiß 50 MA	weiß 50 MA	weiß 50 MA	weiß 50 MA
HD-Filter	grob 30 MA	grob 30 MA	grob 30 MA	grob 30 MA	grob 30 MA	ohne HD Filter	ohne HD Filter	ohne HD Filter	ohne HD Filter	ohne HD Filter	ohne HD Filter
Spritzdruck bar	50	50	50	50	50	220	220	220	220	210	140

Die in dieser Tabelle angegebenen Werte beziehen sich auf die angegebenen Gerätetypen der J. Wagner GmbH, Markdorf und dienen nur als Richtwert. Bei anderen Geräten und/oder veränderten Spritzwinkeln, können größere Düsendrößen erforderlich sein. Die jeweiligen Druckangaben beziehen sich auf die in der Tabelle konkret angegebenen Düsendrößen.

* Die Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt.