

## Materiaal

Oplosmiddelhoudende Montagekit op basis van synthetische rubbers.

## Leveringsvorm

Kleur	310 ml koker
	12 stuks/doos
Beige	350573

## Technische informatie

Eigenschap	Norm Specificatie
Basis	synthetische rubbers (SBR) en harsen
Uitharding	fysieke droging
Dichtheid	ca. 1.15 g/cm <sup>3</sup>
Viscositeit	pasteus
Vaste stofgehalte	ca. 58%
Open tijd	max. 10 minuten
Perstijd	n.v.t.
Uithardingstijd	24-48 uur, afhankelijk van temperatuur en porositeit van de ondergronden
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +100°C
Verwerkingstemperatuur	omgeving +5°C tot +35°C
Verbruik	300-900 g/m <sup>2</sup> voor wandbekledingsplaten en panelen, 20-40 g/m <sup>2</sup> voor schroten, plinten, regelwerk
Vlampunt	< -21°C
Houdbaarheid	12 maanden

## Vorbereiding

- De lijmvlakken dienen schoon, droog- stof- en vetvrij te zijn.
- Eén van beide oppervlakken dient poreus te zijn.

## Verwerking

- MT013 Montagekit kan (om de 15 cm) met een hand- of perslucht pistool aangebracht worden.
- De lijm gelijkmatig punt- of streepsgewijs op één van de te verlijmen materialen aanbrengen.
- Breng MT013 Montagekit altijd aan langs randen en hoeken.
- Bij het verlijmen van profielen verdient het aanbeveling de lijm goed te verdelen en het profiel met schuifbewegingen aan te drukken. Evt. aankloppen met rubberhamer
- Bij het verticaal verlijmen van zwaardere objecten de transfermethode (vast -los-vast) toepassen.
- Indien nodig ondersteunen of klemmen tijdens uitharding.

## Reiniging

Overtollige, verse lijm direct verwijderen met thinner of aceton. Uitgeharde lijm is uitsluitend mechanisch te verwijderen.

## Extra informatie

De kracht en niet de duur van aandrukken is bepalend voor de eindsterkte.



## MT013

### Montagekit



MT013 Montagekit is geschikt voor het verlijmen van PVC plinten en -profielen, vensterbanken, houten regelwerk, hoekdorpels, schroten, rachsels, wandbekledingsplaten en panelen (hout, spaanplaat, vele kunststofplaten, board, kurktegels). Sierlijsten op ondergronden als steen, keramische tegels, beton en pleisterwerk enz. Niet geschikt voor polystyreen.

#### Productvoordelen

- Universeel inzetbaar
- Trekt geen draden en is watervast
- Snelle en hoge verbindingsterkte
- Vullend vermogen en blijvend elastisch
- Binnen en buiten toepasbaar
- Bevat geen toluen

### Veiligheidsaanbevelingen

Zorg voor een goede ventilatie op de arbeidsplaats. indien ventilatie niet mogelijk is, is ademhalingsbescherming aanbevolen. Niet roken. Voor meer informatie zie het veiligheidsblad.

---

#### Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de tremco illbruck organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



tremco illbruck B.V .  
Vlietskade 1032  
4241 WC Arkel  
Nederland  
T: +31 (0)183 568019  
F: +31 (0)183 568010

info.nl@tremco-illbruck.com  
www.tremco-illbruck.nl