

Materiaal

Opencellig polyurethaan schuimband, geïmpregneerd met brandvertragende kunsthars.

Leveringsvorm

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Kleur | antraciet |
| Verpakking | gecomprimeerde rollen |
| Type | éénzijdig zelfklevend |

| Voegdiepte in mm | Toepassing voegbreedte in mm | Meter/rol | Meter/doos |
|------------------|------------------------------|-----------|------------|
| 12 | 3-7 | 8 | 200 |
| 15 | 5-15 | 4,5 | 90 |

Technische informatie

| Eigenschappen | Normen | Specificatie |
|--------------------------|-----------|---|
| Basis | | Polyurethaan schuimstof |
| Impregnering | | Kunsthars |
| Dichtheid | | 90 kg/m ³ (± 8 kg/m ³) |
| Kleefsterkte lijmlaag | | > 12 N/25 mm |
| Aantasting/vlekvorming | DIN 52453 | PVC/beton/stenen; geen |
| Weerbestendig | DIN 53387 | Voldoet |
| UV-bestendigheid | DIN 53387 | Voldoet |
| Slagregendichtheid | EN 1027 | Tot 600 Pa (MPA bau Hannover) |
| Luchtdoorlaatbaarheid | EN 1026 | c 0,020 dm ³ / s.m |
| Vervorming (MTV) | NEN 3413 | > S 25 |
| Temperatuurbestendigheid | | -30°C tot +90°C |
| Verwerkingstemperatuur | | 0°C tot + 35°C |
| Materiaal (zomer-winter) | | Zomer ≤ 10°C (traag) Winter ≥ 10°C |
| Houdbaarheid | | 24 maanden (in de verpakking) |
| Productcertificaat | KOMO | K 56717 |

Vorbereiding

- De ondergrond dient schoon, stof- en vetvrij te zijn.
- Voor het aanbrengen zijn meetlint, schaar of mes en eventueel houten wigjes benodigd.

Verwerking

- Het voorgecomprimeerde begin-/eindstuk afsnijden.
- Bij verticale voegen onderaan met het plaatsen beginnen. De banden worden stuik gezet.
- Bij het afrollen van het band minstens 1 cm extra nemen.
- De voegzijkanten moeten parallel verlopen (max. 3 graden afwijking).
- Het band moet vanaf de voorkant aangebracht worden.
- Natte voegen: TP602 Universeel Voegband kan met houten wiggen gefixeerd worden totdat het band uitgezet is.
- Bij verwerking met verf, lijm en natuursteen, adviseren wij navraag te doen bij de leverancier van TP602 Universeel Voegband.
- Het band mag niet met oplosmiddelen of agressieve chemicaliën in verbinding gebracht worden.

Gebruikstips kozijnen

- TP602 Universeel voegband mag niet om de kozijnhoeken aangebracht worden. De banden worden stuikend gezet.



TP602

Universeel Voegband



BG1



Dit geïmpregneerde, voorgecomprimeerde schuimband is bestemd voor de slagregendichte afdichting van voegen en aansluitingen bij kozijnen. Geschikt voor voegen van 3 tot 7 mm en 5 tot 15 mm.

Productvoordelen

- Groter toepassingsgebied
- Slagregendicht tot > 600 Pa
- Weer en UV bestendig
- Dampdoorlatend
- Overschilderbaar met de gangbare watergedragen verven

Let op

- Op de overgebleven rollen in de geopende doos iets zwaars leggen om het telescoperen te voorkomen.

Veiligheidsaanbevelingen

Zie het veiligheidsinformatieblad.

Certificate



Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de tremco illbruck organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



tremco illbruck B.V .
Vlietskade 1032
4241 WC Arkel
Nederland
T: +31 (0)183 568019
F: +31 (0)183 568010

info.nl@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.nl