

SABA Activator 9400

hechtingspromotor

Omschrijving

SABA Activator 9400 is een 1-componentige hechtingspromotor voor het voorbehandelen en reinigen van diverse ondergronden.

Toepassingsgebieden

Marine, transport, bouw en industrie. SABA Activator 9400 is geschikt als hechtingspromotor voor het voorbehandelen van diverse poreuze en niet poreuze ondergronden, metalen en kunststoffen.

Voordelen

- korte uitdamp tijd
- bevat geen isocyanaten
- laat geen residuen achter
- reinigen en activeren in één handeling (bij lichte verontreiniging)

Verwerking

Bij sterke verontreiniging wordt het vooraf reinigen van de ondergrond met Sabaclean 48 aanbevolen.

Voor verdere verwerking verwijzen wij u naar de desbetreffende toepassingsgerichte infobladen op www.saba.nl

Het zo spoedig mogelijk sluiten van de verpakking na gebruik heeft een positieve invloed op de verwerkingseigenschappen en houdbaarheid van het product.

Technische gegevens

Basis	silanen
Viscositeit bij 23 °C (12092)	ca. 10 mPa.s
Dichtheid (EN ISO 2811-2)	ca. 820 kg/m ³
Vaste-stofgehalte	ca.1%
Vlampunt	ca. + 12 °C
Oplosmiddelen	alcohol
Droogtijd (minimum)	10 minuten
Open tijd (maximum)	24 uur
Verbruik	ca. 100 g/m ²
Verwerkingstemperatuur	minimaal + 5 °C tot maximaal + 35 °C
Opslagtemperatuur	minimaal + 5 °C tot maximaal + 35 °C
Temperatuurbestendigheid	minimaal - 40 °C tot maximaal + 120 °C

Bestelinformatie

Verpakking	bus met hersluitbare schroefdop
Inhoud	1 liter (verpakking 12 stuks)
Kleur	transparant
Artikelnr.	100326 DIW
Houdbaarheid	12 maanden (in ongeopende verpakking)

Andere verpakkingen op aanvraag leverbaar. Bij grootverpakkingen kan de houdbaarheid afwijken.

Veiligheidsaanbeveling

Voor meer informatie ten aanzien van veiligheid verwijzen wij u naar het desbetreffende SABA veiligheidsinformatieblad.



SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo Postbus 3 NL-7090 AA Dinxperlo T +31 (0)315 65 89 99 F +31 (0)315 65 89 89 E info@saba.nl www.saba.nl

Onze adviezen en gebruiksvorschriften zijn gebaseerd op de huidige stand van de kennis en de techniek. Afnemers en gebruikers dienen onze producten zelf op de door hen gewenste toepassing en eisen te beoordelen. Wij zijn niet aansprakelijk indien onze producten worden toegepast zonder inachtneming van onze adviezen en/of gebruiksvorschriften. Op onze adviezen en gebruiksvorschriften en de levering van onze producten zijn voorts van toepassing de Algemene Voorwaarden van SABA Dinxperlo BV.

