

Omschrijving

SABA Flexform is een 2-componentige, plamuurmassa op basis van epoxy polysulfide.

Toepassingsgebieden

SABA Flexform is vooral geschikt als reparatie-uitvlakmortel en voor het aanbrengen van vloeistofdichte dorpels op beton bij (bedrijfs)vloeren.

Voordelen

- scheuverbruggend
- hoge slagvastheid
- bestand tegen mechanische belastingen
- slijtvast
- resistent tegen gedefinieerde chemische stoffen (voor meer informatie neem contact op met SABA)
- bevat geen oplosmiddelen
- overschilderbaar

Verwerking

Voor verwerking en voorbehandeling van de ondergrond verwijzen wij u naar de desbetreffende toepassingsgerichte infobladen en voorbehandelingstabellen op www.saba.nl

Technische gegevens

	Deel A	Deel B
Basis	epoxiden	polysulfide/amine
Dichtheid (EN 542)	ca. 1.560 kg/m ³	ca. 1.700 kg/m ³
Vaste-stof gehalte	ca. 100%	ca. 100%
Verwerkingstijd (20 °C)	ca. 1 uur	
Uithardingstijd (23 °C, 50% RLV)	ca. 24 uur	
Eindsterkte (23 °C, 50% RLV)	na ca. 7 dagen	
Hardheid in Shore D (EN ISO 868)	ca. 70	
Volumeverlies (EN ISO 10563)	< 1%	
Treksterkte (Fmax) (DIN 53455)	ca. 13 N/mm ²	
Rek bij breuk (DIN 53455)	ca. 10%	
Druksterkte (DIN EN 12190)	klasse R3	
Hechtvermogen (DIN EN 1542)	klasse R4	
Verwerkingstemperatuur	minimaal + 10°C tot maximaal + 35 °C	
Temperatuur ondergrond	minimaal + 10°C	
Opslagtemperatuur	minimaal + 5 °C tot maximaal + 25 °C	
Temperatuurbestandheid	minimaal -40 °C tot maximaal + 100 °C	

Bestelinformatie

Verpakking	set (A + B component)	set (A + B component)
Inhoud	1,5 liter	5 liter
Kleur	grijs (deel A groengrijs, deel B roodbruin)	
Artikelnr.	100274 ABG	100274 ABB
Houdbaarheid	18 maanden (in ongeopende verpakking)	

Andere verpakkingen en kleuren op aanvraag leverbaar. Bij grootverpakkingen kan de houdbaarheid afwijken.

Veiligheidsaanbeveling

Voor meer informatie ten aanzien van veiligheid verwijzen wij u naar het desbetreffende SABA veiligheidsinformatieblad.



SABA Dinxperlo BV
 Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo Postbus 3 NL-7090 AA Dinxperlo T +31 (0)315 65 89 99 F +31 (0)315 65 89 89 E info@saba.nl www.saba.nl

Onze adviezen en gebruiksvorschriften zijn gebaseerd op de huidige stand van de kennis en de techniek. Afnemers en gebruikers dienen onze producten zelf op de door hen gewenste toepassing en eisen te beoordelen. Wij zijn niet aansprakelijk indien onze producten worden toegepast zonder inachtneming van onze adviezen en/of gebruiksvorschriften. Op onze adviezen en gebruiksvorschriften en de levering van onze producten zijn voorts van toepassing de Algemene Voorwaarden van SABA Dinxperlo BV.

