

SABA Primer 9911

primer voor bitumineuze ondergronden

Omschrijving

SABA Primer 9911 is een 2-componentige epoxy primer voor bitumineuze ondergronden.

Toepassingsgebieden

SABA Primer 9911 is geschikt voor het voorbehandelen van bitumineuze ondergronden, zoals asfaltbeton.

Voordelen

- ook geschikt voor poreuze ondergronden

Verwerking

Voor verwerking en voorbehandeling van de ondergrond verwijzen wij u naar de desbetreffende toepassingsgerichte infobladen en voorbehandelingstabellen op www.saba.nl

Het zo spoedig mogelijk sluiten van de verpakking na gebruik heeft een positieve invloed op de verwerkingseigenschappen en houdbaarheid van het product.

Technische gegevens

	Deel A	Deel B
Basis	epoxide	amine
Viscositeit bij 23 °C (EN 12092)	waterdun	waterdun
Dichtheid (EN ISO 2811-2)	ca. 950 kg/m ³	ca. 1125 kg/m ³
Vaste-stofgehalte	ca. 37%	ca. 100%
Oplosmiddelen	ketonen	geen
Flampunt	ca.+ 12 °C	
Droogtijd (minimum)	30 minuten	
Open tijd (maximum)	6 uur	
Verwerkingstijd	2 tot 3 uur	
Verbruik	ca. 100 g/m ²	
Verwerkingstemperatuur	minimaal + 5 °C tot maximaal + 30 °C	
Opslagtemperatuur	minimaal + 5 °C tot maximaal + 30 °C	
Temperatuurbestandheid	minimaal - 40 °C tot maximaal + 120 °C	

Bestelinformatie

Verpakking	set (A + B component)
Inhoud	0,5 liter (verpakking 6 stuks)
Kleur	lichtgeel
Artikelnr.	100485 AAS
Houdbaarheid	18 maanden (in ongeopende verpakking)

Andere verpakkingen op aanvraag leverbaar. Bij grootverpakkingen kan de houdbaarheid afwijken.

Veiligheidsaanbeveling

Voor meer informatie ten aanzien van veiligheid verwijzen wij u naar het desbetreffende SABA veiligheidsinformatieblad.



SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo Postbus 3 NL-7090 AA Dinxperlo T +31 (0)315 65 89 99 F +31 (0)315 65 89 89 E info@saba.nl www.saba.nl

Onze adviezen en gebruiksvorschriften zijn gebaseerd op de huidige stand van de kennis en de techniek. Afnemers en gebruikers dienen onze producten zelf op de door hen gewenste toepassing en eisen te beoordelen. Wij zijn niet aansprakelijk indien onze producten worden toegepast zonder inachtneming van onze adviezen en/of gebruiksvorschriften. Op onze adviezen en gebruiksvorschriften en de levering van onze producten zijn voorts van toepassing de Algemene Voorwaarden van SABA Dinxperlo BV.

