

Omschrijving

Sabadrain is een afdichtingskit, 1-componentig, elastisch, (lucht) vocht-uitdardend op basis van MS-polymer voor het afdichten van voegen rondom draingoten.

Toepassingsgebieden

Sabadrain is geschikt voor het afdichten van voegen rondom RVS draingoten in sanitaire ruimtes.

Voordelen

- duurzaam elastisch
- geen blaasvorming
- reukloos in verwerking
- bevat geen oplosmiddelen, isocyanaten en siliconen
- hoge eindsterkte
- in staat temperatuurschokken op te vangen
- eenvoudig af te werken
- CE-markering op basis van EN 15651-3, Type XS2

Verwerking

Voor verwerking, overschilderbaarheid en voorbehandeling van de ondergrond verwijzen wij u naar de desbetreffende toepassingsgerichte infobladen en voorbehandelingstabellen op www.saba.nl

Technische gegevens

Basis	MS-Polymer, (lucht) vocht-uitdardend
Dichtheid (EN 542)	ca. 1.390 kg/m ³
Vaste-stofgehalte	ca. 100%
Velvormingstijd (23 °C, 50% RLV)	ca. 8 minuten
Kleefvrij (23 °C, 50% RLV)	na ca. 4 uur
Doorhardingssnelheid (23 °C, 50% RLV)	ca. 4 mm/24 uur
Hardheid in Shore A (EN ISO 868)	ca. 55
Volumeverlies (EN ISO 10563)	< 5%
Modulus bij 100% rek (ISO 37/DIN 53504)	ca. 1,5 N/mm ²
Treksterkte (Fmax) (ISO 37/DIN 53504)	ca. 3,0 N/mm ²
Rek bij breuk (ISO 37/DIN 53504)	ca. 350%
Afschuifsterkte (ISO 4587)	ca. 1,8 N/mm ²
Verwerkingstemperatuur	minimaal + 5 °C tot maximaal + 35 °C
Opslagtemperatuur	minimaal + 5 °C tot maximaal + 25 °C
Temperatuurbestendigheid	minimaal - 40 °C tot maximaal + 100 °C

Bestelinformatie

Verpakking	worst
Inhoud	400 ml (verpakking 12 stuks)
kleur	voegengrijs
Artikelnr.	101032 AAM
Houdbaarheid	15 maanden (in ongeopende verpakking)

Andere verpakkingen en kleuren op aanvraag leverbaar. Bij grootverpakkingen kan de houdbaarheid afwijken.

Veiligheidsaanbeveling

Voor meer informatie ten aanzien van veiligheid verwijzen wij u naar het desbetreffende SABA veiligheidsinformatieblad.



SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo Postbus 3 NL-7090 AA Dinxperlo T +31 (0)315 65 89 99 F +31 (0)315 65 89 89 E info@saba.nl www.saba.nl

Onze adviezen en gebruiksvorschriften zijn gebaseerd op de huidige stand van de kennis en de techniek. Afnemers en gebruikers dienen onze producten zelf op de door hen gewenste toepassing en eisen te beoordelen. Wij zijn niet aansprakelijk indien onze producten worden toegepast zonder inachtneming van onze adviezen en/of gebruiksvorschriften. Op onze adviezen en gebruiksvorschriften en de levering van onze producten zijn voorts van toepassing de Algemene Voorwaarden van SABA Dinxperlo BV.