

### Omschrijving

Sabatack<sup>®</sup> 710 is een verspuitbare 1-componentige, elastische, (lucht) vocht-uithardende kit op basis van MS-Polymeer.

### Toepassingsgebieden

Sabatack<sup>®</sup> 710 is geschikt voor het professioneel afdichten en/of beschermen van naden, overlappingsen of plaatwerk gebruikt in verschillende industrieën zoals bijvoorbeeld transport en de maritieme sector.

### Voordelen

- snelle droging
- hoge slagvastheid
- nat-in-nat overschilderbaar
- bevat geen isocyanaten en siliconen

### Verwerking

Voor verwerking, overschilderbaarheid en voorbehandeling van de ondergrond verwijzen wij u naar de desbetreffende toepassingsgerichte infobladen en voorbehandelingstabellen.

### Technische gegevens

<b>Basis</b>	MS-Polymeer, (lucht) vocht-uithardend
<b>Dichtheid (EN 542)</b>	ca. 1.500 kg/m <sup>3</sup>
<b>Vaste-stofgehalte</b>	ca. 90%
<b>Velvormingstijd (23 °C, 50% RLV)</b>	ca. 15 minuten
<b>Doorhardingssnelheid (23 °C, 50% RLV)</b>	ca. 3 mm/24 uur
<b>Hardheid in Shore A (EN ISO 868)</b>	ca. 60
<b>Modulus bij 100% rek (ISO 37/DIN 53504)</b>	ca. 1,5 N/mm <sup>2</sup>
<b>Treksterkte (Fmax) (ISO 37/DIN 53504)</b>	ca. 1,6 N/mm <sup>2</sup>
<b>Rek bij breuk (SO 37/DIN 53504)</b>	ca. 135%
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	minimaal + 5 °C tot maximaal + 35 °C
<b>Opslagtemperatuur</b>	minimaal + 5 °C tot maximaal + 25 °C
<b>Temperatuurbestendigheid</b>	minimaal - 40 °C tot maximaal + 100 °C

### Bestelinformatie

<b>Verpakking</b>	koker
<b>Inhoud</b>	290 ml
<b>Kleur</b>	zwart
<b>Artikelnr.</b>	101169 DIR
<b>Houdbaarheid</b>	12 maanden (in ongeopende verpakking)

*Andere verpakkingen en kleuren op aanvraag leverbaar.*

### Veiligheidsaanbeveling

Voor meer informatie ten aanzien van veiligheid verwijzen wij u naar het desbetreffende SABA veiligheidsinformatieblad.



SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo Postbus 3 NL-7090 AA Dinxperlo T +31 (0)315 65 89 99 F +31 (0)315 65 39 89 E info@saba.nl [www.saba.nl](http://www.saba.nl)

Onze adviezen en gebruiksvorschriften zijn gebaseerd op de huidige stand van de kennis en de techniek. Afnemers en gebruikers dienen onze producten zelf op de door hen gewenste toepassing en eisen te beoordelen. Wij zijn niet aansprakelijk indien onze producten worden toegepast zonder inachtneming van onze adviezen en/of gebruiksvorschriften. Op onze adviezen en gebruiksvorschriften en de levering van onze producten zijn voorts van toepassing de Algemene Voorwaarden van SABA Dinxperlo BV.

