

### Omschrijving

Sabatack<sup>®</sup> 715 is een verlijmende kit, 1-componentig, blijvend elastisch, (lucht) vocht-uitdrijvend op basis van MS-Polymeer met een laag standvermogen voor het verlijmen van diverse (plaat)materialen.

### Toepassingsgebied

Toepasbaar in verschillende industrieën waarbij materialen en panelen blijvend elastisch en/of met veel werking verlijmd worden zoals in de voertuig- en carrosseriebouw, marine en woning & utiliteitsbouw. Onder andere geschikt als volvlakverlijming mits één van de gebruikte substraten poreus is, veelal toegepast in bodemplaten voor transportmiddelen, houten of PVC scheepsdekken en interieur panelen.

### Voordelen

- lange open tijd van ca. 60 minuten
- eenvoudig te verwerken met een lijmkam
- breed hechtingsspectrum
- geen blaasvorming, reukarm
- bestand tegen (zee)water en weersinvloeden
- bevat geen oplosmiddelen, isocyanaten en siliconen

### Verwerking

Voor verwerking, overschilderbaarheid en voorbehandeling van de ondergrond verwijzen wij u naar de desbetreffende toepassingsgerichte infobladen en voorbehandelingstabellen.

### Technische gegevens

<b>Basis</b>	MS-Polymeer, (lucht) vocht –uitdrijvend
<b>Dichtheid (EN 542)</b>	ca. 1.310 kg/m <sup>3</sup>
<b>Velvormingstijd (23 °C, 50% RV)</b>	ca. 15 minuten
<b>Open tijd (23 °C, 50% RV)</b>	ca. 60 minuten
<b>Doorhardingssnelheid (23 °C, 50 % RV)</b>	ca. 2 mm/24 uur
<b>Hardheid in Shore A (EN ISO 868)</b>	ca. 35
<b>Volumeverandering (EN ISO 52451)</b>	< 5%
<b>Modulus bij 100% rek (ISO 37/DIN 53504)</b>	ca. 1,1 N/mm <sup>2</sup>
<b>Treksterkte (Fmax) (ISO 37/DIN 53504)</b>	ca. 2,0 N/mm <sup>2</sup>
<b>Rek bij breuk (ISO 37/DIN 53504)</b>	ca. 250%
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	minimaal + 5 °C tot maximaal + 35 °C
<b>Opslagtemperatuur</b>	minimaal + 5 °C tot maximaal + 25 °C
<b>Temperatuurbestendigheid</b>	minimaal - 30 °C tot maximaal + 80 °C

### Bestelinformatie

<b>Verpakking</b>	worst
<b>Inhoud</b>	600 ml (verpakking 15 stuks)
<b>Kleur</b>	zwart (benadert RAL 7021)
<b>Artikelnr.</b>	101203 AAN
<b>Houdbaarheid</b>	15 maanden (in ongeopende verpakking)

Andere verpakkingen en kleuren op aanvraag leverbaar. Bij grootverpakkingen kan de houdbaarheid afwijken.

### Veiligheidsaanbeveling

Voor meer informatie ten aanzien van veiligheid verwijzen wij u naar het desbetreffende SABA veiligheidsinformatieblad.



SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo Postbus 3 NL-7090 AA Dinxperlo T +31 (0)315 65 89 99 F +31 (0)315 65 39 89 E info@saba.nl [www.saba.nl](http://www.saba.nl)

Onze adviezen en gebruiksvorschriften zijn gebaseerd op de huidige stand van de kennis en de techniek. Afnemers en gebruikers dienen onze producten zelf op de door hen gewenste toepassing en eisen te beoordelen. Wij zijn niet aansprakelijk indien onze producten worden toegepast zonder inachtneming van onze adviezen en/of gebruiksvorschriften. Op onze adviezen en gebruiksvorschriften en de levering van onze producten zijn voorts van toepassing de Algemene Voorwaarden van SABA Dinxperlo BV.

