

Omschrijving

Sabatack[®] 720 is een afdichtings- en verlijmingskit, 1-componentig, elastisch, (lucht) vocht-uitdardend op basis van MS-Polymeer. De belangrijkste toepassing is het afdichten van naden, overlappingsen en voegen. Ook geschikt voor het eenvoudig verlijmen. Sabatack[®] 720 is middel viskeus en blijvend elastisch.

Toepassingsgebieden

Industriële en ambachtelijke voertuig- en carrosseriebouw, marine, ventilatie- en klimaattechniek, elektrotechniek, montage van apparatuur, metaal- en blikverwerking, kunststoftechniek, milieu & infra en bouw. Afdichten van naden, overlappingsen, voegen en scheuren. Elastisch verlijmen van lijsten, profielen, platen etc. Voor binnen- en buitentoepassingen. Geschikt voor een snelle afdichting direct vóór het overschilderen.

Voordelen

- UV-stabiel, hoge temperatuursbestendigheid
- nat-in-nat overschilderbaar, nauwelijks krimp
- geen blaasvorming, reukarm
- bevat geen oplosmiddelen, isocyanaten en siliconen
- primerloze hechting, snelle droging
- certificering: Wheelmark (164.106/1121/WCL MED0327), ISEGA (i.v.m. HACCP)



Verwerking

Voor verwerking, overschilderbaarheid en voorbehandeling van de ondergrond verwijzen wij u naar de desbetreffende toepassingsgerichte infobladen en voorbehandelingstabellen.

Technische gegevens

Basis	MS-Polymeer, (lucht) vocht-uitdardend
Dichtheid (EN 542)	ca. 1.550 kg/m ³
Vaste-stofgehalte	ca. 100%
Velvormingstijd (23 °C, 50% RLV)	ca. 12 minuten
Open tijd (23 °C, 50% RLV)	ca. 14 minuten
Doorhardingssnelheid (23 °C, 50% RLV)	ca. 3 mm/24 uur
Hardheid in Shore A (EN ISO 868)	ca. 50
Volumeverandering (EN ISO 10563)	< 5%
Modulus bij 100% rek (ISO 37/DIN 53504)	ca. 2,3 N/mm ²
Treksterkte (Fmax) (ISO 37/DIN 53504)	ca. 2,8 N/mm ²
Rek bij breuk (ISO 37/DIN 53504)	ca. 140%
Afschuifsterkte (ISO 4587)	ca. 1,6 N/mm ²
Verwerkingstemperatuur	minimaal + 5 °C tot maximaal + 35 °C
Opslagtemperatuur	minimaal + 5 °C tot maximaal + 25 °C
Temperatuurbestendigheid	minimaal - 40 °C tot maximaal + 100 °C
Korte temperatuurbestendigheid	tot maximaal +180 °C (30 minuten)

Bestelinformatie

Verpakking	koker			worst			
Inhoud	290 ml (verpakking 24 stuks)			600 ml (verpakking 15 stuks)			
Kleur	wit (benadert RAL 9003)	grijs (benadert RAL 7004)	zwart (benadert RAL 9011)	grijs (benadert RAL 7004)	wit (benadert RAL 9003)	zwart (benadert RAL 9011)	bruin (benadert RAL 8019)
Artikelnr.	100990 ACC	101004 ACC	101005 ACC	101004 AAN	100990 AAN	101005 AAN	101020 AAN
Houdbaarheid	18 maanden (in ongeopend verpakking)			15 maanden (in ongeopend verpakking)			

Andere verpakkingen en kleuren op aanvraag leverbaar. Bij grootverpakkingen kan de houdbaarheid afwijken.

Veiligheidsaanbeveling

Voor meer informatie ten aanzien van veiligheid verwijzen wij u naar het desbetreffende SABA veiligheidsinformatieblad.

SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo Postbus 3 NL-7090 AA Dinxperlo T +31 (0)315 65 89 99 F +31 (0)315 65 89 89 E info@saba.nl www.saba.nl

Onze adviezen en gebruiksvorschriften zijn gebaseerd op de huidige stand van de kennis en de techniek. Afnemers en gebruikers dienen onze producten zelf op de door hen gewenste toepassing en eisen te beoordelen. Wij zijn niet aansprakelijk indien onze producten worden toegepast zonder inachtneming van onze adviezen en/of gebruiksvorschriften. Op onze adviezen en gebruiksvorschriften en de levering van onze producten zijn voorts van toepassing de Algemene Voorwaarden van SABA Dinxperlo BV.