

## Omschrijving

Sabatack<sup>®</sup> 760 XL<sup>HT</sup> is geschikt voor het verlijmen en afdichten van minerale en kunststof ruiten. Het is een 1-componentige, elastische, (lucht) vocht-uithardende lijm op basis van MS-Polymeer met extra hoge aanvangshechting (standvast) en hoge eindsterkte.

## Toepassingsgebieden

Sabatack<sup>®</sup> 760 XL<sup>HT</sup> is geschikt voor het professioneel verlijmen en afdichten van minerale en kunststof ruiten in transportvoertuigen en de maritieme sector.

## Voordelen

- extra hoge standvastheid en High Tack
- hoge eindsterkte, snelle droging
- primerloze hechting
- nat-in-nat overschilderbaar, nauwelijks krimp
- geen blaasvorming, reukarm
- bevat geen oplosmiddelen, isocyanaten en siliconen
- UV-stabiel, hoge temperatuurbestendigheid
- crash getest volgens FMVSS 212
- certificering: Wheelmark (164.106/1121/WCL MED0328)



## Verwerking

Voor verwerking, overschilderbaarheid en voorbehandeling van de ondergrond verwijzen wij u naar de desbetreffende toepassingsgerichte infobladen en voorbehandelingstabellen.

## Technische gegevens

<b>Basis</b>	MS-Polymeer, (lucht) vocht-uithardend
<b>Consistentie</b>	zeer hoog viskeus
<b>Dichtheid (EN 542)</b>	ca. 1.390 kg/m <sup>3</sup>
<b>Vaste-stofgehalte</b>	ca. 100%
<b>Velvormingstijd (23 °C, 50% RLV)</b>	ca. 15 minuten
<b>Open tijd (23 °C, 50% RLV)</b>	ca. 20 minuten
<b>Doorhardingssnelheid (23 °C, 50% RLV)</b>	ca. 3 mm/24 uur
<b>Hardheid in Shore A (EN ISO 868)</b>	ca. 60
<b>Modulus bij 100% rek (ISO 37/DIN 53504)</b>	ca. 2,1 N/mm <sup>2</sup>
<b>Treksterkte (Fmax) (ISO 37/DIN 53504)</b>	ca. 3,7 N/mm <sup>2</sup>
<b>Rek bij breuk (SO 37/DIN 53504)</b>	ca. 280%
<b>Afschuifsterkte (ISO 4587)</b>	ca. 1,9 N/mm <sup>2</sup>
<b>Glasovergangstemperatuur</b>	ca. -55 °C
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	minimaal + 5 °C tot maximaal + 35 °C
<b>Opslagtemperatuur</b>	minimaal + 5 °C tot maximaal + 25 °C
<b>Temperatuurbestendigheid</b>	minimaal - 40 °C tot maximaal + 120 °C
<b>Korte temperatuurbestendigheid</b>	tot maximaal + 180 °C (tot 30 minuten)

## Bestelinformatie

Verpakking	koker	worst
<b>Inhoud</b>	290 ml (verpakking 24 stuks)	600 ml (verpakking 15 stuks)
<b>Kleur</b>	zwart (benadert RAL 9011)	zwart (benadert RAL 9011)
<b>Artikelnr.</b>	100962 ABX	100962 AAN
<b>Houdbaarheid</b>	18 maanden (in ongeopende verpakking)	15 maanden (in ongeopende verpakking)

Andere verpakkingen en kleuren op aanvraag leverbaar. Bij grootverpakkingen kan de houdbaarheid afwijken.

## Veiligheidsaanbeveling

Voor meer informatie ten aanzien van veiligheid verwijzen wij u naar het desbetreffende SABA veiligheidsinformatieblad.



SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo Postbus 3 NL-7090 AA Dinxperlo T +31 (0)315 65 89 99 F +31 (0)315 65 39 89 E info@saba.nl [www.saba.nl](http://www.saba.nl)

Onze adviezen en gebruiksvorschriften zijn gebaseerd op de huidige stand van de kennis en de techniek. Afnemers en gebruikers dienen onze producten zelf op de door hen gewenste toepassing en eisen te beoordelen. Wij zijn niet aansprakelijk indien onze producten worden toegepast zonder inachtneming van onze adviezen en/of gebruiksvorschriften. Op onze adviezen en gebruiksvorschriften en de levering van onze producten zijn voorts van toepassing de Algemene Voorwaarden van SABA Dinxperlo BV.

